

تأثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه

سبا غفاری، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

روزبه دبیری (نویسنده مسئول)، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

E-mail: rouzbeh_dabiri@iaut.ac.ir

پذیرش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

دریافت: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

چکیده

در صورتیکه طرح مسیر راه بگونه‌ای ارائه شده باشد که از مناطقی با لایه‌های خاکی ضعیف و مساله‌دار عبور نماید یا منابع قرضه در فاصله دور از محدوده اجرای پروژه باشد، جهت ساخت لایه‌های روسازی راه و بویژه لایه خاک بستر که بعنوان پی بدنه راه موسوم است بایستی عملیات تثبیت انجام گیرد. روش‌های تثبیت خاک عموماً به دو بخش شیمیایی و فیزیکی تقسیم می‌گردد و از مصالح ژئوستتیک نیز بدین منظور استفاده می‌شود. امروزه از مواد با اندازه نانو نیز جهت بهسازی خصوصیات ژئوتکنیکی و مقاومتی خاک بهره گرفته می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، امکان کاربرد مخلوط ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن در خاک رس منطقه جزیره اسلامی در نزدیکی دریاچه ارومیه جهت ساخت لایه‌های روسازی در بدنه راه است. در مرحله اول، ذرات نانو رس با درصدهای ۵ و ۱۰ در صد با خاک مورد مطالعه افزوده شده و عمل آوری به مدت‌های ۷، ۱۴ و ۲۸ روز انجام گرفته است. در مرحله دوم، الیاف پلی پروپیلن با درصدهای ۰/۴، ۰/۸ و ۱/۶ با خاک رس مخلوط گردیده است. در مرحله سوم، مقدار بهینه الیاف پلی پروپیلن با ذرات نانو رس مخلوط شده و سپس به نمونه خاک مورد مطالعه اضافه گردیدند و فرایند عمل آوری مشابه مرحله اول تکرار شده است. جهت انجام تحقیق از آزمون‌های آزمایشگاهی تراکم، تک محوری، برش مستقیم و نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) در دو حالت خشک و اشباع براساس استاندارد ASTM استفاده گردیده و میزان درصد تورم در نمونه‌های اشباع اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد حالت بهینه، ترکیب ۵ درصد نانو رس به همراه ۰/۸ درصد الیاف پلی پروپیلن با مدت زمان عمل آوری ۲۸ روزه است. زیرا این شرایط باعث بهبود شرایط تراکم پذیری، افزایش توانایی باربری، مقاومت برشی و کاهش میزان تورم و افزایش حجم در مصالح بهسازی شده گردیده است.

واژه‌های کلیدی: رس، نانو رس، روسازی راه، الیاف پلی پروپیلن، لایه خاک بستر.

۱. مقدمه

رو سازی در بدنه راه و ابنیه‌های ژئوتکنیکی مرتبط با آن است. در ادامه به مرور ادبیات فنی در زمینه تحقیق پرداخته شده و سپس مراحل مطالعات انجام یافته بیان گردیده است.

۲. مرور مطالعات گذشته

چنانکه مشخص است بدنه راه از چهار بخش رویه آسفالت، لایه اساس، لایه زیراساس و خاک بستر تشکیل شده است. اگر در محدوده اجرای بدنه راه و لایه خاک بستر مصالح با کیفیت مناسب موجود نباشد و یا منابع قرضه در فاصله‌ای دور نسبت به محل اجرای پروژه قرار گرفته باشد که سبب افزایش هزینه مصرفی در اجرای راه گردد و یا در صورتیکه امکان تغییر مسیر و طرح هندسی راه موجود نباشد در آن موقع بایستی مصالح موجود را جهت ساخت لایه‌های روسازی تثبیت و اصلاح نمود. روش‌های موجود جهت تثبیت و بهسازی خاک را می‌توان به دو بخش کلی شیمیایی و مکانیکی تقسیم بندی نمود. انتخاب روش‌های موجود جهت بهسازی خاک تابع پارامترهای مختلفی همچون نوع خاک، ساختار دانه بندی خاک، مهارت، نوع تجهیزات، مواد مصرفی و هزینه اجرای آنها است. انجمن اداره راه و ترابری آمریکا در سال ۲۰۱۷ [FHWA, 2017]، روش-های مختلف بهسازی خاکها به همراه هزینه اجرای طبق جدول (۱)، ارائه نموده است.

رو سازی راهها به عنوان بخشی از سازه راه نقش بسیار مهمی در عملکرد و تأمین سطح هموار و ایمن دارد. بنابراین ساخت روسازی‌های با قابلیت باربری و عمر بالا و کیفیت مناسب و نیز نگهداری آنها در شرایط عملکردی مناسب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در صورتیکه مصالح مناسب برای ساخت لایه‌های بدنه روسازی راه در دسترس نباشد، در آن صورت بایستی مصالح موجود در محدوده اجرای راه را تثبیت نمود. روش‌های مختلفی برای این منظور موجود می‌باشند که شامل روش‌های مکانیکی، شیمیایی هستند. امروزه پیشنهاد می‌شود از مصالح برپایه ذرات نانو^۱ استفاده گردد. از سوی دیگر کاربرد مصالح ژئوسنتتیک^۲ با توجه به توانایی باربری بالا و مقاومت آنها در برابر شرایط خوردندگی محیط و فساد ناپذیری آنها، به عنوان ابزاری جهت تثبیت و بهبود خصوصیات فنی مصالح لایه‌های روسازی راه، راه آهن و حتی بستر خاک زیر پی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصالحی همچون الیاف پلی پروپیلن^۳، الیاف شیشه^۴، ژئوتکستایل^۵، ژئوگرید^۶ و ژئوفوم^۷ جزء مصالح ژئوسنتتیک هستند که در کارهای عمرانی بهره گرفته می‌شود. هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی امکان کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن در تثبیت خاک ریزدانه رسی جهت کاربرد در ساخت لایه‌های

جدول ۱. مقایسه هزینه های روش های بهسازی خاک [FHWA, 2017].

طبقه بندی	تکنولوژی	هزینه (دلار)
زهکشی قائم و تحکیم شتاب داده شده	پیش بارگذاری، همراه و یا بدون خاکریز	۴-۰/۵ (هر یک فوت)
خاکریزهای سبک	خاکریز با مقاومت فشاری، ژئوفوم، بتن فومی	۱۵۰-۷۵ (هر یارد مکعب)
خاکریزی های سبک	خاکریزی با مصالح دانه ای، الیاف چوب، سرباره کوره فولاد، خاکستر بادی، الیاف تایر، شیست خاک رسی	۱۵-۳ (هر یارد مکعب)
تراکم عمیق	تراکم دینامیکی عمیق	۳۰-۱۰ (هر یارد مکعب)

فصلنامه مهندسی حمل و نقل / سال دوازدهم / شماره سوم (۴۸) / بهار ۱۴۰۰

تأثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه

تراکم عمیق	تراکم ویره ای	۹-۵ (هر یک فوت)
ستون های مصالح دانه ای	ستون های سنگی	۶۰-۱۵ (هر فوت)
خاکریز های تقویت شده با ستون	خاکریز های تقویت شده با ستون	۹(برای هر فوت مربع)+ هزینه اجرای ستون
خاکریز های تقویت شده با ستون	ستون ها: غیر فشرده	۸۰-۳۰ (هر فوت)
خاکریز های تقویت شده با ستون	ستون ها: غیر فشرده	۱۰۰-۲۰ (هر فوت)
خاک مخلوط	مخلوط عمیق (خشک)	۱۲۵-۶۰ (هر فوت)
خاک مخلوط	اختلاط توده ای	۷۵-۱۵ (هر یارد مکعب)
تکنولوژی تزریق	تزریق شیمیایی	۲۰ (هر فوت)
تکنولوژی تزریق	تزریق به همراه تراکم	۷۵-۷۵ (هر یارد مکعب)
تکنولوژی تزریق	پر کردن فضاهاى خالی	۱۵-۵۰ (هر یارد مکعب)
تکنولوژی تزریق	تثبیت کف	۹/۵-۶/۵ (هر فوت مربع)
تکنولوژی تزریق	تزریق جت	۷۵۰-۲۵۰ (هر یارد مکعب)
تکنولوژی تزریق	تزریق ترک های سنگ	۸۰-۲۵ (فوت مربع)
روش های بهسازی روسازی راه	روش های مکانیکی	۵-۱ (هر یارد مربع)
روش های بهسازی روسازی راه	روش های شیمیایی	۵-۲ (هر یارد مربع)
روش های بهسازی روسازی راه	کنترل رطوبت	۱۲-۳ (هر فوت)
خاک مسلح	خاکریز مسلح	۱۲-۲ (هر یارد مربع)
خاک مسلح	دیوارهای مسلح انعطاف پذیر	۶۵-۳۰ (هر فوت مربع)
خاک مسلح	شبیهای خاکی مسلح شده	۲۵-۳ (هر فوت مربع)
خاک مسلح	میخکوبی	۵۰-۲۰ (هر فوت)

سال ۲۰۱۷ و کاکاوند و دبیری در سال ۲۰۱۸، تأثیر نانو سیلیکای کلونیدی رو در بهبود و افزایش توانایی باربری خاک‌های مخلوط ماسه- رس به ترتیب تحت شرایط بارگذاری دینامیکی و استاتیکی مطالعه نمودند [Moradi and Seyedi, 2017; Kakavand and Dabiri; 2018]. نانو رس، در واقع نانو ذرات معدنی سیلیکاتی هستند که به شکل لایه‌ای بوده که ابعاد آنها بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر می‌تواند متغیر باشد. با روش‌های مختلف فاصله بین ذرات ورقه‌ای رس از یکدیگر افزایش یافته و نانو رس بوجود می‌آید که دارای سطح ویژه‌ای ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر مربع بر گرم است. این سطح بزرگ سبب می‌شود همواره فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل / سال دوازدهم / شماره سوم (۴۸) / بهار ۱۴۰۰

اگرچه امروزه همزمان با دو روش مذکور از مصالح ژئوستنتیک نیز استفاده می‌گردد. یکی از افزودنی‌های شیمیایی مورد استفاده جهت تثبیت مصالح خاکی ذرات نانو است. مطالعات گسترده‌ای در زمینه اثر نانو ذرات در بهبود پارامترهای مقاومتی خاک صورت گرفته است. نول و همکاران در سال ۱۹۹۲ اثر نانو ذرات سیلیکا را در جهت کاهش نفوذپذیری خاک‌های ماسه‌ای مطالعه نمودند [Noll, Bartlett and Dochat, 1992]. در سال ۱۹۹۳ یونه کورا و میوا با تزریق ذرات نانو سیلیس^۸ مقاومت فشاری و توانایی باربری خاک ماسه‌ای را افزایش دادند [Yonekura and Miwa, 1993]. مرادی و سیدی در

طبیعی، ذرات نانو رس تهیه نمود. امید است در آینده با تولید این نوع دستگاهها در مقیاس صنعتی از میزان قیمت نانو رس های صنعتی بطور جدی کاسته شود.

از سوی دیگر، مصالح ژئوسنتتیک به منظور اصلاح و بهسازی توانایی باربری خاکها و لایه های روسازی راه مطالعات گسترده- ای انجام شده است. به عنوان نمونه به مطالعات آزمایشگاهی و عددی صورت گرفته توسط محقق مختلف همچون [Latha and Murthy, 2007; Naenie and Mirzakhani, 2008; Khabiri, 2011; Senthil and Rajkumar, 2012; Sadeghi and Dabiri, 2015; Nazari and Dabiri, 2016; Ghasemvash and Dabiri, 2017] اشاره نمود.

نائینی و ضیایی موید در سال ۲۰۰۹، دهول و همکاران در سال ۲۰۱۱ و اسلامی تبار و دبیری در سال ۲۰۱۷ در تحقیقات خود از لایه ژئوگرید برای بهسازی خاکهای رسی نرم، مخلوط خاک ماسه و رس در حالت اشباع و غیر اشباع جهت کاربرد در بدنه راه بهره گرفتند و مشاهده نمودند شاخص خمیری، تعداد لایه های ژئوگرید و نحوه قرارگیری آنها در مصالح بر روی میزان توانایی باربری آنها می تواند تاثیر گذار باشد. [Naenie and Moayed, 2009; Dhule et al, 2011; Eslami tabar and Dabiri, 2017]

در زمینه کاربرد الیاف با جنس های مختلف بعنوان تقویت کننده و بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی خاکها تحقیقات مختلفی صورت گرفته است. رانجان و همکاران در سال ۱۹۹۶ و وانگ و همکاران در سال ۲۰۰۰ به ترتیب الیاف پلی پروپیلن را در خاکهای ماسه و رس بطور راندوم مخلوط کرده و با استفاده از آزمون سه محوری استاتیکی مورد ارزیابی و آزمایش قرار دادند. ایشان دریافتند که حضور الیاف باعث بهبود خصوصیات رفتاری از جمله پارامترهای ژئوتکنیکی و شکل پذیری شده است [Ranjan, Vasan and Charan, 1996; Wang, Frost and Moyer, 2000]. اسدالهی و دبیری در سال ۲۰۱۷ و صاحبکرم و دبیری در سال ۲۰۱۷، به ترتیب تاثیر

اندرکنش شدیدی بین نانو رس و محیط اطرافش داشته باشد [Lan and Kaviratna, 1995]. در زمینه کاربرد نانو رس^۹ بمنظور تثبیت خاکهای ریزدانه، طاهها و طاهها مشاهده کردند که نانو رس، وزن مخصوص خشک حداکثر خاک را تا حدودی افزایش می دهد [Taha and Taha, 2012]. نتایج تحقیقات محمدی و نیازیان نشان داد که افزودن نانو رس به خاک رسی، موجب افزایش مقاومت برشی، حد روانی و حد خمیری خاک می شود [Mohammadi and Niazian, 2013]. پور واحدی و همکاران در سال ۲۰۱۴ مشاهده نمودند با افزایش نانو رس حد روانی و حد خمیری خاک افزایش می یابد [Pourvahedi, Pour Ahmadi and Arabani, 2014]. بهاری و شاه نظری در سال ۲۰۱۵ خواص فیزیکی و ژئوتکنیکی خاکهای لای دار از نوع MH و ML تثبیت شده با ذرات نانو رس را مطالعه نمودند. نتایج بدست آمده نشان داد که نانو رس باعث افزایش حد خمیری، حد روانی، ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی به میزان قابل توجهی در خاکهای لای دار شده است [Bahari and Shahnazari, 2015]. فخری و همکاران در سال ۲۰۱۵، با افزودن نانو رس خواص هیدرولیکی خاک رس کائولن رو مطالعه نمودند. ایشان مشاهده کردند که با افزودن ۸٪ نانو رس به خاک رس کائولن دامنه خمیری و ضریب نفوذپذیری بترتیب ۱۸۴٪ افزایش و ۳۰۰ برابر کاهش یافت [Fakhri, Pourhoseini and Ebadi, 2015]. عباسی و فرجاد در سال ۲۰۱۷، اثر ذرات نانو رس را بر روی میزان پتانسیل واگرایی خاکهای رسی مطالعه نمودند. نتایج نشان دادند که افزودن نانورس به خاک رس واگرا به طور کلی موجب کاهش پتانسیل واگرایی خاک می گردد. [Abbasi and Farjad, 2017]. با در نظر گرفتن مطالعات صورت گرفته و جدول (۱) می توان نتیجه گیری نمود کاربرد ذرات نانو و بویژه نانو رس در جهت تثبیت خاکهای رسی از دیدگاه اقتصادی مناسب می باشد. اگرچه آسیابهایی در مقیاس آزمایشگاهی موجود است که می تواند از دانه های ریز خاک رس

تاثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه

الیاف پلی پروپیلن بر روی خصوصیات و ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک رس منطقه داغ آب که در بخش شرقی جزیره واقع شده جهت کاربرد در ساخت لایه‌های روسازی راه ارزیابی گردد. با مرور مطالعات گذشته مشاهده می‌شود تحقیقی در زمینه کاربرد همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن جهت تثبیت خاکهای رسی بمنظور استفاده در ساخت لایه‌های روسازی انجام یافته که بیان کننده نوع آوری و جدید بودن تحقیق حاضر در این زمینه است. در ادامه به مصالح مصرفی مورد استفاده، برنامه های آزمایشی و نتایج بدست آمده اشاره می‌گردد.

۳. مواد و مصالح

در مطالعه حاضر، خاک رس از منطقه داغ آب در بخش شرقی جزیره اسلامی در نزدیکی دریاچه ارومیه تهیه گردیده که قطعه سوم اتوبان شهید کلاتری از آنجا عبور می‌نماید. نتایج تجزیه شیمیایی خاک رس مورد مطالعه و ترکیب کانی‌های تشکیل دهنده آن با توجه به آزمون XRF انجام یافته در سازمان زمین شناسی شمالغرب کشور در جدول‌های (۲) و (۳) می‌توان مشاهده نمود. بمنظور انجام آزمایشات، از نانو رس پودری شکل به رنگ زرد و هیدروفیلیک به عنوان ماده افزودنی استفاده شد. نانو رس مورد کاربرد، از نوع مونت موریونیت اصلاح شده با Na^+ بوده که تولید کارخانه کاوا صنعت بوده و مشخصات فنی آن طبق جدول (۴) قابل مشاهده است. همچنین، الیاف پلی پروپیلن مورد استفاده از کارخانه (Forta-FI HMA) تهیه گردیده است که بمنظور تثبیت رویه‌های آسفالتی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. طول الیاف مورد استفاده برابر ۱۹ میلیمتر است. خصوصیات فنی آن طبق جدول (۵) نشان داده شده است.

الیاف شیشه و الیاف پلی پروپیلن را بر روی توانایی باربری خاک رس شهر تبریز مورد مطالعه قرار دادند. ایشان دریافتند افزودن ۰/۸ درصد وزنی الیاف شیشه و پلی پروپیلن میزان توانایی باربری خاک رس را افزایش داده و پارامترهای ژئوتکنیکی را بهبود می‌بخشد [Asadolahi and Dabiri, 2017; Sahebkarlam and Dabiri, 2017]. کاربرد همزمان الیاف و مواد افزودنی جهت تثبیت خاک در متحقیقات مختلف مدنظر قرار گرفته است. بطوریکه می‌توان به مطالعه صورت گرفته توسط چای و همکاران در سال ۲۰۰۶ اشاره نمود، ایشان تاثیر همزمان آهک و الیاف پلی پروپیلن را در بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بدست آمده نشان داد مخلوط ۳ درصد آهک به همراه ۰/۶٪ الیاف پروپیلن جهت بهسازی خاک رس از دیدگاه توانایی باربری و شکل پذیری مناسب است [Chai, Shi, NG and Tang, 2006]. همچنین ساکانتاسکول و جامساوانگ در سال ۲۰۱۲، کاربرد همزمان الیاف پلی پروپیلن و سیمان را در ستون های سنگی مورد ارزیابی قرار داد. ایشان مشاهده کردند، افزودن ۲۰ درصد سیمان به همراه ۰/۵ درصد وزنی الیاف پلی پروپیلن در ستون سنگی سبب افزایش مقاومت خمشی در ستون های سنگی می‌شود [Sukantasokl and Jamsawang, 2012]. عبدی و همکاران در سال ۲۰۱۶ بطور همزمان تاثیر آهک و ژئوگرید برای تثبیت خاک رس مطالعه نمودند. نتایج نشان داد که افزودن حداقل ۳ درصد آهک به خاک رس باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در مقاومت فشاری و کاهش نرخ گسیختگی می‌گردد و تسلیح با ژئوگرید نمونه های تثبیت شده تاثیر بر خصوصیات مقاومت فشاری و شکل پذیری نمونه‌ها نداشته است [Abdi and Arjomand, 2016].

با توجه به اینکه قطعه سوم اتوبان شهید کلاتری که دو شهر تبریز و ارومیه را به یکدیگر وصل می‌نماید از جزیره اسلامی عبور می‌کند، در این مطالعه سعی شده تاثیر همزمان نانو رس و


جدول ۲. عناصر شیمیایی خاک رس مورد مطالعه.

ترکیبات شیمیایی	درصد وزنی موجود در خاک
SiO ₂	۳۶
Al ₂ O ₃	۹/۵
Fe ₂ O ₃	۵/۱
CaO	۱۳
MgO	۲/۵
TiO ₂	۰/۵۳
P ₂ O ₅	۰/۱۰
MnO	۰/۰۷
Na ₂ O	۲
K ₂ O	۱/۸
SO ₃	۹/۵
سایر	۱۸/۵

جدول ۳. درصد کانی‌ها در خاک رس مورد مطالعه.

عناصر	
کوارتز	۱۵
کلسیت	۴۰
دولومیت	۱۰
فلدسپار	۱۵
هماتیت	۳
گچ	۲
میکا	۶
سایر مواد معدنی رس	۹

تأثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه



شکل ۱. منحنی دانه بندی خاک مورد مطالعه.

جدول ۶. خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح مورد مطالعه.

رس	خصوصیات ژئوتکنیکی
۲۰	PI
۲/۵۵	Gs

۴. برنامه آزمایشگاهی

در این مطالعه، ابتدا ذرات نانو رس به میزان ۵ و ۱۰ درصد با خاک رس مورد مطالعه مخلوط گردید. بدین منظور نمونه‌های مخلوط نانو رس و خاک مورد مطالعه در ظروف پلاستیکی بسته به مدت ۷، ۱۴ و ۲۸ روز در شرایط رطوبت بهینه نگهداری شده و فرآیند عمل آوری انجام گرفته است. در مرحله دوم، الیاف پلی پروپیلن با درصدهای ۱/۴، ۰/۸، ۰/۸، ۱/۶ با نمونه خاک مورد مخلوط گردیدند. پس از تعیین مقدار تأثیر گذار بهینه الیاف پلی پروپیلن، در گام سوم بطور همزمان اثر مخلوط مقدار بهینه الیاف پلی پروپیلن و ذرات نانو رس بر روی خاک رس مورد مطالعه قرار گرفت و در این شرایط نیز فرآیند عمل آوری مشابه حالت قبل بر روی نمونه‌های تثبیت شده انجام گرفت. جهت ارزیابی خصوصیات رفتاری و ژئوتکنیکی نمونه‌های خاک رس تثبیت شده، آزمون تراکم آزمایشگاهی طبق استاندارد ASTM D698، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری براساس استاندارد ASTM D2166، آزمون برش مستقیم طبق استاندارد ASTM D3080-11 بر روی نمونه‌های با ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر مربع بصورت کنترل کرنش انجام پذیرفت. بطوریکه فصلنامه مهندسی حمل و نقل / سال دوازدهم / شماره سوم (۴۸) / بهار ۱۴۰۰

جدول ۴. مشخصات نانو رس مونت موریونیت مورد استفاده

(Kava Sanat)

مقدار	مشخصات
مونت موریونیت	پایه
زرد	رنگ
۲۵ μm	اندازه ابعاد ذرات
۲g/cc	چگالی
۳۲ انگستروم	فاصله بین لایه ای
کمتر از ۲ درصد	رطوبت

جدول ۵. خصوصیات مکانیکی الیاف پلی پروپیلن مورد استفاده

(Forta-FI HMA)

توصیف	خصوصیات
پلی پروپیلن	مواد
۱/۴۵	چگالی ویژه
۳۰۰۰	مقاومت کششی (MPa)
۱۹/۰۵	طول (mm)
عالی	مقاومت در برابر محیط های اسیدی و بازی
> ۴۵۰	دمای تجزیه (C°)
۱۱	قطر (micron)

منحنی دانه بندی مصالح مورد استفاده طبق استاندارد ASTM^{۱۰} D421 و D422 تعیین گردید و در شکل (۱) نشان داده شده است. براساس سیستم طبقه بندی خاکها به روش متحد (unified) خاک رس مورد مطالعه از نوع CL است. خصوصیات خمیری مصالح مورد مطالعه طبق استاندارد ASTM D4318-95a، چگالی ویژه آن براساس استاندارد ASTM D854 ارزیابی شده و در جدول (۶) ارائه شده است. همچنین مقدار PH خاک با توجه به استاندارد ASTM D4972 ارزیابی شده که برابر با ۷/۹ است که بیان کننده شرایط بازی است..

برای نفوذ پیستون به میزان $2/5$ و 5 سانتیمتر برآورد گردیده است. در حالت اشباع، همچنین میزان تورم احتمالی ایجاد شده در نمونه‌های خاکی مورد مطالعه حاصل از آزمایش CBR تعیین شده است. برنامه آزمایشگاهی صورت گرفته بر روی نمونه‌های مورد مطالعه مطابق جدول (۷) قابل مشاهده است. لازم بذکر است 25% از مجموع آزمایش‌های انجام یافته جهت بررسی صحت نتایج بدست آمده دوباره تکرار شده است.

نمونه‌های بهسازی شده پس از اشباع و تحکیم، تحت اثر تنش-های قائم 100 ، 200 و 300 کیلو پاسکال و با سرعت 0.05 میلی‌متر بر دقیقه تحت آزمایش قرار گرفتند. در انتها، به منظور تعیین میزان توانایی باربری نمونه‌های مورد مطالعه جهت کاربرد در ساخت لایه‌های روسازی راه، آزمون نسبت باربری کالیفرنیا^{۱۱} (CBR) مطابق با استاندارد ASTM D1883 در دو شرایط خشک و اشباع و در سه انرژی تراکمی متفاوت (10 ، 25 و 56 ضربه برای هر لایه) انجام گرفت. بگونه‌ای که مطابق استاندارد سرعت بارگذاری $1/27$ mm/min انتخاب شده و عدد CBR

جدول ۷. برنامه آزمون‌های صورت گرفته بر روی نمونه‌های مورد مطالعه در تحقیق حاضر.

ردیف	نام نمونه	برنامه ریزی		مصالح		عمل آوری		آزمایشات	
		ماتریس خاک	درصد نانو رس	درصد الیاف پلی پروپیلن	درصد نانو رس و الیاف پلی پروپیلن	تراکم	تک محوری	برش مستقیم	(CBR)- خشک و اشباع
۱	C-0	رس	۰	۰	۰	*	*	*	*
۲	C-NC5	رس	۵	-	-	*	*	*	*
۳	C-NC10	رس	۱۰	-	-	*	*	*	*
۴	C-FRP0.4	رس	-	۰/۴	-	-	*	*	*
۵	C-FRP0.8	رس	-	۰/۸	-	-	*	*	*
۶	C-FRP1.6	رس	-	۱/۶	-	-	*	*	*
۷	C-NC5- FRP0.8	رس	-	-	۰/۸+ ۰/۵٪	*	*	*	*
۸	C-NC10- FRP0.8	رس	-	-	۰/۸+ ۰/۱۰٪	*	*	*	*


حالت تثبیت نشده افزایش یافته و رطوبت بهینه $5/3$ درصد کاسته شده است. چنانکه عمل آوری به مدت 28 روز بر روی نمونه-های مخلوط حاوی 5% نانو رس انجام می‌گیرد باعث بهبود γ_{dmax} به اندازه $9/7$ درصد و کاهش رطوبت بهینه $7/8$ درصد شده است. اگرچه افزایش میزان نانو رس سبب کاهش وزن مخصوص خشک حداکثر و افزایش میزان رطوبت بهینه در نمونه‌های مورد مطالعه در هر دو شرایط عمل آوری شده و عمل آوری نشده گردیده است. از سوی دیگر، هنگامیکه $0/8\%$ وزنی الیاف

۵. نتایج و بحث

۵-۱ نتایج حاصل آزمایش تراکم

تاثیر الیاف پلی پروپیلن و نانو رس بر روی نتایج حاصل از آزمون تراکم طبق نمودارهای شکل (۲-الف، ب، ج و د) ارائه شده است. شکل (۲-الف و ب) نشان می‌دهد در حالت عمل آوری نشده زمانیکه 5% نانو رس به خاک رسی اضافه می‌شود وزن مخصوص خشک حداکثر (γ_{dmax}) به مقدار $4/5$ درصد نسبت به




تأثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه







شکل ۲. تأثیر نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بطور جداگانه بر روی نتایج آزمون تراکم، الف- تأثیر نانو رس بر روی وزن مخصوص خشک حداکثر، ب- تأثیر نانو رس بر روی رطوبت بهینه، ج- تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر روی وزن مخصوص خشک حداکثر، د- تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر روی رطوبت بهینه.

بمنظور بررسی تأثیرگذاری مخلوط نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بطور همزمان بر روی نتایج آزمون تراکم، مقدار بهینه ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن با ذرات نانو رس با درصدهای مورد مطالعه جهت تثبیت خاک رس ترکیب گردید و فرآیند عمل آوری بر روی آنها انجام گرفت، نتایج بدست آمده طبق شکل (۳- الف و ب) ارائه شده است. با توجه به نمودارها مشاهده می‌شود ترکیب بهینه شامل ۰/۵٪ نانو رس به همراه ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن با مدت زمان عمل آوری ۲۸ روزه بیشترین اثرگذاری را دارد. بطوریکه، مقدار وزن مخصوص خشک حداکثر را به مقدار ۸/۴ درصد و رطوبت بهینه را ۹/۰۴ درصد نسبت به رس خالص تثبیت نشده افزایش می‌دهد. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است مصالح افزوده شده به خاک رس مورد مطالعه باعث بالا رفتن وزن مخصوص خشک حداکثر ناشی از کاهش یافتن فضای خالی بین ذرات شده است که نتیجه آن کاسته شدن میزان نشست و تغییر شکل در لایه‌های روسازی‌های انعطاف پذیر است.

پلی پروپیلن به خاک رسی مورد مطالعه مخلوط می‌شود، وزن مخصوص خشک حداکثر به مقدار ۶/۴۵ درصد افزایش و رطوبت بهینه به مقدار ۱۵/۷ درصد کاهش می‌یابد. با مقایسه تأثیرگذاری نانو رس و الیاف پلی پروپیلن در بهبود شرایط تراکم خاک رس تثبیت شده می‌توان بیان کرد در مدت زمان عمل آوری ۲۸ روزه، مخلوط ۰/۵٪ نانو رس نسبت به افزودن ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن باعث افزایش قابل ملاحظه وزن مخصوص خشک حداکثر شده است.



پلی پروپیلن در خاک، مقدار مقاومت فشاری تک محوری را ۲/۲ برابر افزایش می‌دهد. در مرحله سوم، هنگامیکه ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن با ذرات نانو رس مخلوط می‌شود طبق شکل (۴-ج) مشاهده می‌شود، مخلوط بهینه ترکیب ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن به همراه ۵٪ نانو رس است. این ترکیب در حالت عمل آوری نشده، سبب افزایش مقاومت فشاری به مقدار ۶/۷ درصد شده و پس از عمل آوری به مدت زمان ۲۸ روزه مقاومت فشاری را ۲/۶ برابر افزایش می‌یابد. این افزایش قابل توجه در مقاومت فشاری تک محوری نمونه تثبیت شده با مخلوط بهینه ناشی از تشکیل ذرات جدید بدلیل واکنش شیمیایی پوزولانی و تغییر ساختار و بافت خاک تثبیت شده است. البته وجود الیاف در تشکیل این ساختار موثر می‌باشند.





شکل ۳. تاثیر مخلوط همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر روی نتایج آزمون تراکم، الف-وزن مخصوص خشک حداکثر، ب-رطوبت بهینه.


۲-۵ نتایج حاصل آزمایش تک محوری

در این بخش نتایج آزمون مقاومت فشاری تک محوری بر روی خاک رس تثبیت شده با الیاف پلی پروپیلن و نانو رس بصورت مجزا و مخلوط در شکل (۴-الف، ب و ج) ارائه شده است. همانطور که در شکل (۴-الف) می‌توان مشاهده نمود، در حالت عمل آوری نشده، افزودن ۵٪ نانو رس به خاک رس، مقاومت فشاری تک محوری (qu) را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. با عمل آوری ۲۸ روزه بر روی نمونه تثبیت شده با نانو رس به میزان ۵٪ مقدار qu به میزان ۱/۸ برابر نسبت به حالت تثبیت نشده می‌رسد. علت این ایجاد یک ساختار با استخوان بندی قوی ناشی از واکنش پوزولانی بین خاک رس و ذرات نانو رس است. با توجه به شکل (۴-ب) می‌توان دریافت مخلوط کردن ۰/۸٪ الیاف


تاثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه



شکل ۴. تاثیر نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر روی نتایج آزمون مقاومت فشاری تک محوری در لحظه گسیختگی، الف- تاثیر نانو رس ، ب- تاثیر الیاف پلی پروپیلن، ج- تاثیر مخلوط همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن.






بمنظور مطالعه تاثیر الیاف پلی پروپیلن و نانو رس بر روی میزان شکل پذیری نمونه‌ها، با استفاده از منحنی تنش- کرنش بدست آمده از آزمون تک محوری، مدول تغییر شکل سکانت تعیین گردید و در شکل (۵-الف، ب و ج) نمایش داده شده است. طبق شکل (۵-الف) مشاهده می‌گردد، چنانکه نانو رس به خاک رس مورد مطالعه مخلوط می‌شود و فرآیند عمل آوری انجام می‌گیرد بر مقدار مدول سکانت تاثیر می‌گذارد. بطوریکه مخلوط نمودن ۵٪ نانو رس به نمونه و عمل آوری به مدت ۲۸ روزه، مدول سکانت را ۳/۳ برابر می‌نماید و به عبارتی شکل پذیری را افزایش می‌دهد. در شکل (۵-ب) می‌توان دریافت، افزودن ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن مدول سکانت را به مقدار ۳/۶ برابر افزایش می‌دهد. در ادامه، نتایج تاثیر مخلوط همزمان ترکیب نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر روی خاک رس را می‌توان در شکل (۵-ج) مشاهده نمود. ترکیب ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن به همراه ۵٪ نانو رس در حالت عمل آوری نشده میزان مدول ساکانت را ۴۲/۸ درصد افزایش داده و در حالت عمل آوری شده به مدت ۲۸ روزه، مقدار افزایش ۴/۷ برابر نسبت به شرایط تثبیت نشده است. به عبارت دیگر، ترکیب مذکور سبب افزایش شکل پذیری بیشتر در نمونه بهسازی شده گردیده است.



شکل ۵. تاثیر نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر روی مدول سکانت (E_{50}) خاک رس مورد مطالعه، الف- تاثیر نانو رس، ب- تاثیر الیاف پلی پروپیلن، ج- تاثیر مخلوط همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن.

مطابق نمودارهای شکل (۶-الف، ب و ج) مشاهده می‌شود، نانو رس و الیاف پلی پروپیلن می‌تواند بر اندازه کرنش محوری در لحظه گسیختگی نمونه‌های خاک رسی تثبیت شده موثر باشد. در شکل (۶-الف) دیده می‌شود، کرنش محوری در لحظه گسیختگی نمونه در حالت عمل آوری نشده با حضور ۵٪ نانو فصلنامه مهندسی حمل و نقل / سال دوازدهم / شماره سوم (۴۸) / بهار ۱۴۰۰

۲۸ روز عمل آوری مقدار پارامتر مذکور ۳۵ درصد نسبت به خاک رس خالص افزایش یافته است.



شکل ۶. تاثیر نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر زاویه اصطکاک داخلی، الف- تاثیر نانو رس، ب- تاثیر الیاف پلی پروپیلن، ج- تاثیر همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن.

در نمودارهای شکل (۷-الف، ب و ج) تاثیر نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر روی میزان چسبندگی نمونه‌های تثبیت شده نشان داده شده است. در شکل (۷-الف) مشابه با زاویه اصطکاک داخلی، افزودن ۵٪ نانو رس در حالت عمل آوری نشده، میزان

رس ابتدا به مقدار ۱۲/۵ درصد کاهش و سپس با افزایش نانو رس تا ۱۰٪، کرنش محوری به مقدار ۶۲/۵ درصد افزایش می‌یابد. در شرایط عمل آوری شده، بطورکلی می‌توان دریافت، افزایش مدت زمان عمل آوری باعث کاهش کرنش محوری در نمونه‌های تثبیت شده گردیده است. با در نظر گرفتن نتایج حاصل از آزمایش تک محوری می‌توان بیان نمود مخلوط بهینه در نمونه خاک رس تثبیت شده باعث بالا رفتن شکل پذیری در مصالح گردیده که مانع از وقوع نشست‌های برشی در لایه های روسازی ناشی از بار وسایل نقلیه می‌گردد.

۳-۵ نتایج حاصل آزمایش برش مستقیم

بمنظور بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن و نانو رس بر روی پارامترهای ژئوتکنیکی و مقاومتی خاک رس مورد مطالعه، آزمون برش مستقیم با سرعت کند تحت تاثیر تنش‌های قائم ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلو پاسکال بعد از عمل آوری به مدت ۷، ۱۴ و ۲۸ روز بر روی نمونه‌ها انجام پذیرفت. تغییرات میزان زاویه اصطکاک داخلی در نمودارهای شکل (۶-الف، ب و ج) قابل مشاهده است. در شکل (۶-الف) مشاهده می‌شود در شرایط عمل آوری نشده، افزودن نانو رس به خاک ریزدانه رسی باعث کاهش زاویه اصطکاک داخلی و تماس بین ذرات شده است. با انجام عمل آوری به مدت ۲۸ روز، افزودن ۵٪ نانو رس به نمونه میزان زاویه اصطکاک داخلی بین ذرات را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. همانطورکه در شکل (۶-ب) نشان داده شده حضور ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن در خاک رس باعث بهبود زاویه اصطکاک داخلی به مقدار ۱۵ درصد شده است. مخلوط همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن به همراه عمل آوری بر مقدار زاویه اصطکاک داخلی نمونه‌های تثبیت شده موثر است. با توجه به نمودارهای شکل (۶-ج) مخلوط ۵٪ نانو رس به همراه ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن باعث بهبود نسبی در زاویه اصطکاک داخلی شده است. در حالت عمل آوری نشده اصطکاک بین ذرات ۱۵ درصد و بعد از گذشت




تاثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه

شکل ۷. تاثیر نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر چسبندگی، الف- تاثیر نانو رس، ب- تاثیر الیاف پلی پروپیلن، ج- تاثیر همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن.

با در نظر گرفتن مقادیر فوق می‌توان نتیجه گیری نمود ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر روی مقادیر مقاومت برشی در لحظه گسیختگی نمونه‌های تثبیت شده خاک رسی موثر است. زمانیکه ۵٪ نانو رس افزوده می‌شود و عمل آوری ۲۸ روزه بر روی نمونه‌ها انجام می‌گیرد در تمامی تنش‌های قائم بطور میانگین مقاومت برشی در لحظه گسیختگی ۲۶/۳٪ افزایش می‌یابد. از سوی دیگر حضور ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن در خاک رس بطور میانگین مقاومت برشی در لحظه گسیختگی را در تمامی تنش های قائم ۱۷/۴۲٪ افزایش می‌دهد.


طبق شکل (۸-الف، ب و ج) مشاهده می‌شود در تمامی مقادیر تنش قائم، ترکیب ۵٪ نانو رس به همراه ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن در شرایط عمل آوری نشده مقدار مقاومت برشی در لحظه گسیختگی را بطور میانگین ۱۳/۳ درصد افزایش داده و زمانیکه عمل آوری ۲۸ روزه بر روی نمونه‌ها انجام می‌گیرد، میزان بهبود مقاومت برشی بطور میانگین برابر ۳۷٪ است. از ویژگی‌های ژئوتکنیکی مهم و تاثیرگذار در مصالح لایه‌های روسازی و طراحی بدنه راه بهبود دادن توانایی باربری و مقاومت برشی است. با مرور نتایج بدست آمده از آزمون برش مستقیم می‌توان اشاره کرد مخلوط بهینه مورد استفاده جهت تثبیت خاک رس با توجه تغییر بافت و ایجاد یک استخوان بندی قوی ناشی واکنش پوزولانی سبب ایجاد یک مقاومت برشی مناسب شده است. این شرایط سبب می‌گردد در صورت استفاده از مصالح تثبیت شده در ساخت لایه‌های روسازی راه از وقوع نشست، تغییر شکل های نامنظم و جمع شدگی در رویه آسفالت جلوگیری نماید.

چسبندگی را ۶/۷ درصد و در شرایط عمل آوری شده در مدت زمان ۲۸ روز میزان چسبندگی در نمونه‌های خاکی ۲۳/۳ درصد افزایش داده است. همانطورکه در شکل (۷-ب) ارائه شده، اضافه کردن ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن به خاک رس میزان چسبندگی تثبیت شده را ۲۰ درصد بهبود می‌بخشد. تاثیر ترکیب ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن به همراه ۵٪ نانو رس بر میزان چسبندگی نمونه‌های تثبیت شده طبق نمودارهای شکل (۷-ج) مشاهده می‌گردد. بطوریکه در حالت عمل آوری نشده میزان چسبندگی ۶/۷ درصد و در شرایط عمل آوری ۲۸ روزه مقدار افزایش چسبندگی برابر ۳۲ درصد است.






لایه) بر روی نمونه‌های تثبیت شده با ذرات نانو رس و الیاف پلی‌پروپیلن در شرایط عمل‌آوری نشده و عمل‌آوری شده انجام گردید. اعداد CBR برای میزان نفوذ پیستون به اندازه ۲ اینچ (۵ سانتیمتر) اندازه‌گیری شده و نتایج برای ۵۶ ضربه برای هر لایه در شکل‌های (۹) و (۱۰) ارائه شده است.

طبق شکل (۹) نتایج بدست آمده بیان‌کننده آن است در انرژی تراکمی بالا (۵۶ ضربه برای هر لایه) در شرایط عمل‌آوری ۲۸ روزه، افزودن ۵ درصد نانو رس به خاک مورد مطالعه، طبق نشریه ۲۳۴ سازمان برنامه و بودجه [Code, No.234] مصالح تثبیت شده را جهت احداث لایه خاک بستر آماده می‌نماید. این نتایج ناشی وقوع واکنش سم‌تاسیون در خاک رس و تشکیل یک ساختار و بافت جدید می‌باشد که در نمونه‌های تثبیت شده تشکیل شده است.



شکل ۹. تاثیر نانو رس بر نتایج آزمون نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) نمونه‌های مورد مطالعه در حالت خشک در انرژی تراکمی ۵۶ ضربه برای هر لایه.

در شرایط بارگذاری اشباع طبق نمودار شکل (۱۰) مشاهده می‌شود مخلوط کردن ۵٪ نانو رس در خاک رسی مورد مطالعه در هر دو شرایط غیر عمل‌آوری و عمل‌آوری شده باعث بهبود مقاومت و باربری خاک تثبیت شده گردیده است ولی طبق نشریه ۲۳۴ مناسب جهت ساخت لایه‌های روسازی راه مناسب ناست.



شکل ۱۰. تاثیر همزمان نانو رس و الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت برشی در لحظه گسیختگی، الف- تنش قائم ۱۰۰ کیلو پاسکال، ب- تنش قائم ۲۰۰ کیلو پاسکال، ج- تنش قائم ۳۰۰ کیلو پاسکال.



۴-۵ نتایج حاصل آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)

آزمون نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) در دو حالت خشک و اشباع در سه انرژی تراکمی متفاوت (۱۰، ۲۵ و ۵۶ ضربه برا هر

تاثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه


شکل ۱۱. تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر نتایج آزمون نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) نمونه های مورد مطالعه در حالت های خشک و اشباع در انرژی تراکمی ۵۶ ضربه برای هر لایه.



تاثیر همزمان مخلوط الیاف پلی پروپیلن و نانو رس بر روی مقدار توانایی باربری خاک رس در شرایط بارگذاری خشک و اشباع بر نتایج آزمون CBR در انرژی تراکمی بالا (۵۶ ضربه برای هر لایه) را می توان در نمودارهای شکل (۱۲-الف و ب) مشاهده نمود. چنانکه در شکل (۱۲-الف) مشاهده می شود مناسب ترین ترکیب مخلوط ۰/۸ درصد الیاف پلی پروپیلن همراه با ۵ درصد نانو رس در نمونه خاک پس از انجام عملیات عمل آوری ۲۸ روزه است. در این شرایط توانایی باربری خاک رس تثبیت شده نسبت به وضعیت تثبیت شده ۲/۷۸ برابر افزایش می یابد. این ترکیب بهینه طبق نشریه ۲۳۴ سازمان برنامه و بودجه جهت لایه خاک بستر در بدنه راه مناسب است. همانگونه که در شکل (۱۲-ب) دیده می شود در شرایط بارگذاری اشباع، میزان توانایی باربری خاک رس بهسازی شده در هر دو حالت عمل آوری شده و بدون عمل آوری افزایش یافته است ولی برای ساخت لایه خاک بستر طبق نشریه ۲۳۴ کافی ناست.



شکل ۱۰. تاثیر نانو رس بر نتایج آزمون نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) نمونه های مورد مطالعه در حالت اشباع در انرژی تراکمی ۵۶ ضربه برای هر لایه.


زمانیکه الیاف پلی پروپیلن با خاک رس مورد مطالعه مخلوط گردید و نمونه های تثبیت شده تحت آزمون نسبت باربری کالیفرنیا در تمامی انرژی های تراکمی در دو شرایط خشک و اشباع قرار گرفت و برای انرژی تراکمی بالا طبق نمودار شکل (۱۱) نتایج بدست آمد. با توجه به نمودار می توان اشاره کرد در هر دو حالت بارگذاری حضور ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن باعث بهبود توانایی باربری گردیده و در انرژی تراکمی بالا (۵۶ ضربه در هر لایه)، مخلوط کردن ۰/۸ درصد وزنی الیاف پلی پروپیلن با خاک رس مورد مطالعه، طبق نشریه ۲۳۴ سازمان برنامه و بودجه مصالح تثبیت شده جهت احداث لایه خاک بستر آماده می نماید.





شکل ۱۳. تاثیر نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر میزان تورم در انرژي تراکمی بالا (۵۶ ضربه)، الف-تاثیر نانو رس، ب- تاثیر الیاف پلی پروپیلن.

در نمونه‌های خاکی اشباع، مقدار بهینه الیاف پلی پروپیلن با ذرات نانو رس بطور همزمان به آن افزوده شد و میزان تورم آن براساس آزمون نسبت باربری کالیفرنیا در تمامی انرژی‌های تراکمی (۱۰، ۲۵ و ۵۶ ضربه در هر لایه) برای میزان نفوذ ۲ اینچ (۵ سانتیمتر) ارزیابی گردید و نتایج آن برای انرژی تراکمی بالا (۵۶ ضربه برای هر لایه) طبق شکل (۱۴) ارائه گردید. با توجه به نمودارها ترکیب ۵٪ نانو رس به همراه ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن بمنظور کاهش مقدار تورم در نمونه‌های تثبیت شده مناسب است. در شرایط عمل آوری نشده، میزان کاهش تورم برابر با ۱۰ درصد و در حالت عمل آوری ۲۸ روزه مقدار کاهش تورم برابر با ۶۴ درصد است. با مقایسه نتایج بدست آمده مشاهده می‌گردد اختلاط همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن تاثیرگذاری بیشتری را در کاهش مقدار تورم در مقایسه با حالت جداگانه





شکل ۱۴. تاثیر همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر نتایج آزمون نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) نمونه‌های مورد مطالعه (برای ۵۶ ضربه)، الف- خشک، ب- اشباع.

میزان تورم در نمونه‌های تثبیت شده مورد مطالعه حاصل از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا در شرایط اشباع در میزان نفوذ ۲ اینچ (۵ سانتیمتر) در تمامی سه انرژی تراکمی متفاوت (۱۰، ۲۵ و ۵۶ ضربه برای هر لایه) اندازه‌گیری گردید و نتایج آن برای انرژی تراکمی بالا (۵۶ ضربه برای هر لایه) در شکل (۱۳) ارائه شده است. زمانیکه به نمونه‌های خاک رسی مورد مطالعه ذرات نانو رس اضافه گردید در شرایط عمل آوری نشده ۵٪ نانو رس در نمونه تثبیت شده میزان تورم را ۲۲ درصد کاهش داده است. پس از ۲۸ روز عمل آوری بر روی نمونه‌های تثبیت شده، مشاهده شد کاهش تورم برابر ۵۶٪ است. طبق نمودارهای شکل (۱۳-ب) مشاهده می‌شود زمانیکه به نمونه‌های مورد مطالعه ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن افزوده شده مقدار تورم یک روند کاهندگی از خود نشان می‌دهد. میزان کاهش تورم در انرژی تراکمی بالابه میزان ۳۴ درصد بوقوع پیوسته است. با مقایسه نمودارها و نتایج بدست آمده می‌توان دریافت ذرات نانو رس در حالت عمل آوری شده تاثیر ویژه‌ای در مقایسه با الیاف پلی پروپیلن در کاهش پتانسیل تورم در نمونه‌های تثبیت شده دارند.

تاثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه


را ۱۲/۳ درصد کاهش داده و پس از ۲۸ روز عمل آوری مقدار کاهش فضای خالی برابر ۲۳/۱٪ است. در شکل (۱۵-ب) می‌توان دریافت مخلوط کردن ۰/۸ درصد الیاف پلی پروپیلن سبب کاهش فضای خالی بین ذرات به اندازه تقریبی ۱۷ درصد شده است که در مقایسه با ذرات نانو رس عمل آوری شده دارای مقدار کمتری است.



شکل ۱۵. تاثیر نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر تغییرات نسبت تخلخل حداقل، الف- ذرات نانو رس، ب- الیاف پلی پروپیلن.

همانطور که در شکل (۱۶) مشاهده می‌گردد، با اختلاط همزمان ۵٪ ذرات نانو رس و ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن در شرایط عمل آوری نشده نسبت تخلخل حداقل در مقایسه با شرایط خاک رس خالص ۲۰ درصد کاهش می‌یابد و هنگامیکه فرایند عمل آوری ۲۸ روزه انجام می‌گیرد، نسبت تخلخل حداقل در نمونه‌های مورد مطالعه ۳۴ درصد کاسته شده است. البته ترکیب ۰/۸ درصد الیاف پلی پروپیلن به همراه ۱۰ درصد نانو رس نیز باعث کاهش

آنها دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از تاثیرگذاری ذرات نانو رس و الیاف بر روی پتانسیل تورمی خاک رس مورد مطالعه می‌توان بیان نمود در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالا بوده و خاک رس موجود است از مصالح افزوده شده می‌توان در راستای ساخت لایه‌های روسازی راه جهت جلوگیری از وقوع خرابی ناشی از شرایط یخبندان و ذوب برف در مناطق سردسیر استفاده نمود.



شکل ۱۶. تاثیر همزمان نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر میزان تورم نمونه‌های مورد مطالعه در انرژی تراکمی بالا (۵۶ ضربه برای هر لایه).


با مرور نتایج بدست آمده از آزمون‌های انجام یافته می‌توان اشاره کرد در شرایط عمل آوری نشده، ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن و ۵٪ نانو رس در بهسازی خصوصیات ژئوتکنیکی و توانایی باربری خاک رس مورد مطالعه بصورت جداگانه موثر هستند. چنانکه جهت انجام و تکمیل واکنش پوزولان (سمتاسیون) بین دانه‌های خاک رس و ذرات نانو رس در فرایند عمل آوری بر روی نمونه‌های تثبیت شده انجام بگیرد، مشاهده شد افزودن ۵٪ نانو رس بدلیل سبب تغییر ساختار دانه بندی و ایجاد یک بافت جدید شده که توانایی باربری و مقاومت را در ساختار جدید بالا برده و نتیجه آن کاهش فضای خالی بین ذرات و تماس بیشتر بین که نتیجه آن کاهش پتانسیل تورم بع علت کاهش کاهندگی در میزان جذب آب توسط آنها است. همانگونه که در شکل (۱۵-الف) نشان داده شده ۵٪ نانو رس در شرایط بدون عمل آوری فضای خالی

داخلی و چسبندگی را به ترتیب ۲۸ و ۲۳/۲ درصد، مقاومت برشی در لحظه گسیختگی را ۲۶/۳ درصد، عدد CBR را در شرایط خشک ۱/۳۷ برابر نسبت به رس خالص افزایش می‌دهد. همچنین این میزان در همان شرایط، مقدار رطوبت بهینه را ۷/۸ درصد و میزان پتانسیل تورم را ۴۳/۶ درصد را کاهش می‌دهد. مقدار بهینه الیاف پلی‌پروپیلن جهت تثبیت و بهسازی خاک رس برابر با ۰/۸٪ است. این میزان وزن مخصوص خشک حداکثر را ۶/۴۵٪، مقاومت فشاری تک محوری را ۲/۲ برابر، مدول سکانت را ۳/۶ برابر، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی را به ترتیب ۱۵ و ۲۰ درصد، مقاومت برشی در لحظه گسیختگی را ۱۷/۴۲ درصد، عدد CBR را در شرایط خشک ۱/۲۷ برابر نسبت به شرایط تثبیت نشده افزایش داده است. همچنین این میزان در همان شرایط، مقدار رطوبت بهینه را ۱۵/۷ درصد، میزان پتانسیل تورم در خاک رس را ۲۱/۳ درصد کاسته است.

زمانیکه مقدار بهینه الیاف پلی‌پروپیلن با ذرات نانو رس در خاک رس مورد مطالعه ترکیب می‌شود و فرایند عمل‌آوری به مدت ۲۸ روز بر روی نمونه‌های تثبیت شده انجام می‌گیرد مشاهده شد مناسب‌ترین ترکیب ۰/۸٪ الیاف پلی‌پروپیلن به همراه ۵٪ نانو رس است. زیرا نتایج نشان داد وزن مخصوص خشک حداکثر را ۱۶ درصد، مقاومت فشاری تک محوری را ۲/۶ برابر، مدول سکانت را ۴/۷ برابر، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی را به ترتیب ۳۵ و ۳۳ درصد، مقاومت برشی در لحظه گسیختگی را ۳۷ درصد، عدد CBR را در شرایط خشک ۱/۱۵ برابر نسبت به شرایط تثبیت نشده افزایش داده است. این ترکیب، مقدار رطوبت بهینه را ۲۰/۲ درصد، پتانسیل تورم در خاک رس را ۶۲/۱ درصد کاهش داده است.

با مقایسه نتایج می‌توان دریافت هنگامیکه ذرات نانو رس به خاک مورد مطالعه افزوده می‌شود، بدلیل خاصیت مونت‌موریونیتی آن و واکنش سمت‌اسیون (پوزولان) در مدت زمان عمل‌آوری سبب ایجاد یک دانه بندی جدید و یک ساختار قوی شده است. از سوی دیگر افزودن الیاف پلی‌پروپیلن نیز مزید علت شده و سبب

فضای خالی بین ذرات شده ولی دارای تاثیرگذاری کمتری است. این شرایط بهترین بیان‌کننده وضعیت بوجود آمده در ساختار خاک رس تثبیت شده است. زیرا در این حالت واکنش پوزولانی بین ذرات رس و نانو رس ساختار و بافت خاک را تغییر داده و ذرات جدیدی درست دانه تری را بوجود آورده و از سوی دیگر قرارگیری الیاف در بین آنها یک استخوان بندی قوی را ایجاد نموده است. که سبب بالا رفتن توانایی باربری و کاهش تورم در مصالح تثبیت شده گردیده است.



شکل ۱۶. تاثیر همزمان نانو رس و الیاف پلی‌پروپیلن بر تغییرات نسبت تخلخل حداقل در نمونه‌های مورد مطالعه.

۶. جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که در بخش‌های گذشته به آن اشاره گردید، منظور از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر الیاف پلی‌پروپیلن و ذرات نانو رس در بهسازی خاک رس جهت کاربرد در ساخت لایه‌های در بدنه راه است. در نمونه‌های خاکی تثبیت شده مورد مطالعه فرآیند عمل‌آوری برای مدت زمان‌های ۷، ۱۴ و ۲۸ روز انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان می‌دهد، مقدار بهینه ذرات نانو رس (در هر دو حالت عمل‌آوری نشده و عمل‌آوری شده ۲۸ روزه) برابر ۵٪ است. البته اثرگذاری این مقدار در شرایط عمل‌آوری بیشتر بوده چنانکه وزن مخصوص خشک حداکثر را ۹/۷ درصد، مقاومت فشاری تک محوری را ۱/۸ برابر، مدول سکانت را ۳/۳ برابر، پارامتر ژئوتکنیکی زاویه اصطکاک

- 5- Geotextile
- 6- Geogrid
- 7- Geofoam
- 8- Nano Silica
- 9- Nano Clay
- 10- American Society for testing and materials
- 11- California Bearing Ratio test (CBR)
- 12- Swelling

۸. مراجع

- Asaddolahi, F. and Dabiri, R. (2017) "Effects of glass fiber reinforced polymer on geotechnical properties of clayey soil", *Journal of Structural Engineering and Geotechnics*, Vol.7, No.2, pp.73-83.
- ASTM D421-85, (1985) "Dry preparation of soil samples for particle-size analysis and determination of soil constants", *Annual Book of ASTM standards*.
- ASTM D422-63, (1963) "Standard test method for particle-size analysis of soils", *Annual book of ASTM standards*.
- ASTM D 4318-95a, (1995) "Standard test method for liquid limit, plastic limit and plasticity index for soils", *Annual book of ASTM standards*.
- ASTM D 854-02, (2002) *Standard test method for specific gravity of soil solids by water pycnometer*", *Annual book of ASTM standards*.
- ASTM-D 4972, (1995) "Standard test method for PH of soils", *Annual book of ASTM standards*.
- ASTM-D 698-00, (2000) "Standard test methods for laboratory compaction characteristics of soil using standard effort (12,400 ft-lbf/ft³ (600 kN-m/m³))", *Annual book of ASTM standards*.

چسبندگی بیشتر و بالا رفتن اصطکاک بین ذرات و سطح تماس بین ذرات گردیده که نتیجه آن کاهش فضای خالی بین ذرات است. بطوریکه تغییرات نسبت تخلخل حداقل نشان می‌دهد، افزودن ۵٪ نانو رس در شرایط عمل آوری نشده و عمل آوری باعث کاهش فضای بین ذرات به ترتیب به میزان ۱۲/۳ و ۲۳/۱ درصد شده است. هنگامیکه ۰/۸٪ الیاف پلی پروپیلن اضافه می‌گردد مقدار کاهش برابر با ۱۷ درصد می‌شود. تاثیر همزمان پارامترهای فوق به همراه عمل آوری ۲۸ روزه نسبت تخلخل حداقل به مقدار ۳۴ درصد کاسته است. این روند سبب کاهش جذب آب و پتانسیل تورم در خاک رس مورد مطالعه گشته و از سوی دیگر میزان توانایی و باربری را بگونه‌ای افزایش داده است که خاک رس تثبیت شده را طبق نشریه ۲۳۴ سازمان برنامه و بودجه جهت ساخت لایه خاک بستر آماده می‌نماید. همچنین، نتایج بدست آمده بیان کننده است از ترکیب بهینه برای ساخت ابنیه های ژئوتکنیکی مختلف با راهسازی همچون خاکریزی پشت دیوار حائل، بهسازی پی‌ها نیز بهره گرفت. البته، بدیهی است که قیمت نانو رس صنعتی بسیار گران بوده و مطالعه صورت گرفته در محدوده شرایط آزمایشگاهی است، ولی، آسیاب‌هایی در مقیاس آزمایشگاهی موجود است که می‌تواند از دانه‌های ریز خاک رس طبیعی، ذرات نانو رس تهیه نمود. امید است در آینده با تولید این نوع دستگاهها در مقیاس صنعتی از میزان قیمت نانو رس های صنعتی بطور جدی کاسته شود. برای تحقیقات آینده پیشنهاد می‌گردد، تاثیر انواع مختلف ذرات نانو به عنوان ماده افزودنی و یا طول و اندازه الیاف در جهت تثبیت مصالح خاکی جهت کاربرد در ابنیه های ژئوتکنیکی مورد ارزیابی قرار گرفته و پاسخ دینامیکی آنها بررسی گردد.

۷. پی نوشتها

- 1- Nano particles
- 2- Geosynthetic
- 3- Poly Propylene fiber
- 4- Glass fiber

- Kumar Senthil, P. and Rajkumar, R (2012) "Effect of geotextile on cbr strength of unpaved road with soft subgrade", *Electronic Journal Of Geotechnical Engineering, (EJGE)*, Vol.17, Bundle J, pp.1355- 1363.
- Lan, T. and Kaviratna P. D. (1995) "Mechanism of clay tactoid exfoliation in epoxy-clay Nano composites", *Chemistry Master*, pp. 2144-2150.
- Latha, G. M. and Murthy V. S (2007) "Effects of reinforcement form on the behavior of geosynthetic reinforced sand", *Geotextiles and Geomembranes*, Vol.25, No.1, pp.23-32.
- Mohammadi, M. and Niaziyan, M (2013) "Investigation of Nano-clay effect on geotechnical properties of Rasht clay", *International Journal of Advanced Scientific and Technical Research*, Vol.3, No.3, p.37-46.
- Naeinie, S. A. and Mirzakhaniari, M (2008) "The effect of geotextile and grading on the bearing ratio of granular soils", *Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE)*, Vol.13, Bundle J, pp. 1- 10.
- Naeinie, S. A. and Ziyaie Moayed R (2009) "Effect of plasticity index and reinforcement on the CBR value of soft clay", *International Journal of Civil Engineering*, Vol.7, No.2, pp.124-130.
- Nazari, R. and Dabiri, R (2016) "Comparison of geotextile layers effects on static and dynamic behavior of pavement", *Journal of Structural Engineering and Geotechniques*, Vol.6, No.2, pp. 15-22.
- Noll, M. R., Bartlett, C. and Dochat, T. M (1992) "In situ permeability reduction and chemical fixation using colloidal silica",
- ASTM D2166-16, (2016) "Standard test method for unconfined compressive strength of cohesive soil", *Annual book of ASTM standards*.
- ASTM D3080-11, (2011) "Standard test method for direct shear test of soils under consolidated drained conditions", *Annual book of ASTM standards*.
- ASTM D1883-93, (1993) "Standard test method for CBR (California bearing ratio) of laboratory- compacted soils", *Annual book of ASTM standards*.
- Chai, Y., Shi, B., NG, C. W. W. and Tang, C (2006) "Effect of polypropylene fiber and lime admixture on engineering properties of clayed soil", *Engineering Geology*, Vol.87, pp.230-240.
- Dhule, S. B., Valunekar, S. S., Sarkate, S. D. and Korran S. S (2011) "Improvement of Flexible pavement with use of Geogrid", *Electronic Journal of Geotechnical Engineering, (EJGE)*, Vol.16, Bundle C, pp. 269-279.
- FHWA (2017) "Ground modification methods references manual", Vol.1 and Vol.2, United States Department of Transportation Federation Highway Administration.
- Kakavand A., Dabiri R (2018) "Experimental study of applying colloidal Nano Silica in improving sand-silt mixtures", *International Journal of Nano Dimension*, Vol.9, No.4, p.357-373.
- Kava Sanat Payvar Company, www.kavasanat.ir.
- Khabiri, M. M (2011) "Geosynthetic Material Suitable Depth staying to control failure of pavement rutting", *Advanced Materials Research*, Vols. 255-260, pp. 3454-3458.

تاثیر کاربرد ذرات نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی راه

- ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۹۰) " آئین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره ۲۳۴ " ، تهران، وزارت راه و شهرسازی.

- بهاری، مرضیه و شاه نظری، علی (۱۳۹۴) " بررسی آزمایشگاهی تثبیت بستر خاکی ریزدانه با استفاده از نانو رس " ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال ۱۹، شماره ۷۲، ص ۱۰۷-۱۱۳.

- پورواحدی، وحید، پور احمدی، وحید و عربانی، مهدی (۱۳۹۳) "مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رسی تثبیت شده با ذرات نانو" ، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران، ص ۱-۸.

- فخری، زینب، پورحسینی اردکانی، رضا و عبادی، تقی (۱۳۹۴) " بهبود خواص هیدرولیکی خاک رس کائولینیت با افزودن نانو رس " ، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر، دوره ۴۷، شماره ۳، ص ۳۷-۴۴.

- قاسم وش اخیر، سمانه و دبیری، روزبه (۱۳۹۷) " بررسی تاثیر چگونگی استفاده ژئوتکتایل بر بهسازی باربری مخلوط رس- شن در لایه‌های روسازی "، نشریه زمین شناسی مهندسی ، جلد ۱۴، شماره ۳، ص ۵۲۳-۵۵۶.

- عباسی، نادر و فرجاد، آرش (۱۳۹۶) " بررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاکهای رسی " ، تحقیقات آب و خاک ایران، دوره ۴۸، شماره ۳، مهر و آبان ۱۳۹۶، ص ۵۱۵-۵۲۴.

- عبدی، محمودرضا و ارجمند، محمدعلی (۱۳۸۹) " امکان سنجی بهبود اندرکنش خاک رس- ژئوگرید با بکارگیری لایه- های نازک ماسه‌ای " ، نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیست و یکم، شماره ۲، ص ۸۵-۱۰۰.

فصلنامه مهندسی حمل و نقل / سال دوازدهم / شماره سوم (۴۸) / بهار ۱۴۰۰

National Outdoor Action Conference, Las Vegas, NV, p.443- 57.

-Sadeghi Azar, K.and Dabiri, R. (2015) "The effects of geotextile layers on bearing capacity of gravel-silt mixture", Trakya University Journal of Engineering Science, Vol.16, No.2, pp.61-69.

- Sahebkar, A. A. and Dabiri, R (2017) "Effects of fibers types on improving the bearing capacity of clayey soil", International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering", Vol.9, No.1, pp.43-50.

- Sukantasokl, P. and Jamsawang, P. (2012) "Use of steel and polypropylene fibers to improve flexural performance of deep soil-cement column", Construction Building Material, Vol.29, No.1, pp.201-205.

- Taha, M. R. and Taha, O. M. E (2012) "Influence of Nano-material on the expansive and shrinkage soil behavior", Journal of Nanoparticle Research, Vol.14, No.10, p.1190.

- Wang, Y., Frost, J. D. and Murray, J (2000) "Utilization of recycled fiber for soil stabilization", Proceedings of the Fiber Society Meeting, May 17-19, Guimaraes, Portugal, pp.59-62.

- Yonekura R. and Miwa, M. (1993) "Fundamental properties of sodium silicate based grout", Geotechnical Conference, Singapore, pp.439-449.

- اسلامی تبار، فرزانه و دبیری، روزبه (۱۳۹۶) " تاثیر جانمایی ژئوگرید در بهسازی خاک مخلوط ماسه-رس جهت استفاده در لایه‌های روسازی " ، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال نهم، ویژه نامه روسازی، زمستان ۱۳۹۶، ص ۴۳-۶۷.

- مرادی، غلام، سیدی، شیوا (۱۳۹۵) " ارزیابی تغییرات ریزساختاری و پارامترهای مقاومتی ماسه‌های سیلتی تثبیت شده با نانو کلئید سیلیکا"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، جلد ۴۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، ص ۷۷-۹۰.

سبا غفاری، درجه کارشناسی در رشته عمران - عمران را در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران - ژئوتکنیک را در سال ۱۳۹۷ از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اخذ نمود. زمینه های پژوهشی مورد علاقه ایشان بهسازی و اصلاح خاک است.



روزبه دبیری، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران- عمران را در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله را در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران اخذ نمود. در سال ۱۳۸۸ موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران- ژئوتکنیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گردید. زمینه های پژوهشی مورد علاقه ایشان ژئوتکنیک لرزه ای، بهسازی خاک ها، اصلاح مصالح لایه های روسازی راه، ژئوتکنیک زیست محیطی، مهندسی پی و ابنیه های ژئوتکنیکی بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار (پایه ۱۲) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز است.

