

بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی

حبیب ا... امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

بابک گلچین (مسئول مکاتبات)، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

E-mail: b-golchin@iau-ahar.ac.ir

پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

دریافت: ۱۳۹۵/۰۶/۱۲

چکیده

برای کاهش خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از متداول‌ترین روشها، استفاده از مواد ضدعریان‌شدگی مانند آهک هیدراته و مواد خانواده آمین‌ها است. مشکلات اجرایی در استفاده از آهک هیدراته در پروژه‌ها و نیز تاثیر منفی استفاده از افزودنی های ضدعریان‌شدگی مایع باعث شد، تا در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از افزودنی پلی‌پروپیلن (PP) و امکان استفاده از آن به عنوان ماده افزودنی ضد عریان‌شدگی پرداخته شود. به این منظور نمونه‌های مختلف آسفالتی با مصالح آهکی و گرانیات در درصدهای مختلف (۰، ۲ و ۴ درصد) پلی‌پروپیلن تهیه شدند. آنگاه آزمایش کشش غیر مستقیم به روش AASHTO T283 بر روی نمونه‌ها در حالت یک، سه و پنج سیکل یخ و ذوب انجام شد. همچنین، آزمایش انرژی آزاد سطحی بر روی قیر پایه و اصلاح شده و سنگدانه‌های مذکور انجام شد تا انرژی آزاد چسبندگی در شرایط مختلف اندازه‌گیری و بررسی شود. نتایج به دست آمده، نشان داد که استفاده از PP باعث بهبود مقاومت مخلوط‌های آسفالتی هم در شرایط مرطوب و هم در شرایط خشک شده است. به صورت کلی می‌توان گفت افزایش درصد ماده PP تا ۴ درصد وزن قیر، باعث بهبود مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی می‌شود. همچنین، نتایج روش انرژی آزاد سطحی نشان می‌دهد که اصلاح قیر با PP باعث افزایش انرژی آزاد چسبندگی می‌شود، در نتیجه مقاومت چسبندگی بین قیر و سنگدانه‌ها افزایش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: مخلوط آسفالتی، خرابی رطوبتی، عریان‌شدگی، انرژی آزاد سطحی، پلی‌پروپیلن

۱. مقدمه

خرابی رطوبتی را می‌توان به از دست دادن مقاومت و دوام مخلوط‌های آسفالتی بر اثر رطوبت، اطلاق کرد. خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی یک نگرانی عمده به خاطر هزینه‌های تعمیر و نگهداری روسازی است. اگرچه خرابی رطوبتی، از سال‌های بسیار گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، اما جنبه‌های بسیاری از این نوع خرابی هنوز ناشناخته باقیمانده است. امروزه، به صورت کلی دو روش برای بهبود چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی و به تبع آن کاهش خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی بکار می‌رود. روش اول استفاده از افزودنی‌های ضد عریان‌شدگی مایع به منظور بهبود خصوصیات پیوستگی قیر و چسبندگی قیر و سنگدانه است. مواد ضد عریان‌شدگی مایع در واقع فعال سازهای شیمیایی هستند که با تغییر در ساختار قیر باعث بهبود چسبندگی قیر-سنگدانه و پوشش‌پذیری بهتر قیر بر روی سطح سنگدانه می‌شوند [Arabani and Hamedi, 2014]. روش دوم استفاده از پوشش سطح سنگدانه‌ها با استفاده از موادی است که باعث تغییر در خصوصیات سطح سنگدانه‌ها بویژه سنگدانه‌های اسیدی شده و میل آبدوستی این نوع از سنگدانه‌ها کاهش می‌دهد تا در هنگام وارد شدن آب به سیستم قیر-سنگدانه، شدت عریان‌شدگی کاهش یابد. از پرکاربردترین این مواد می‌توان به آهک هیدراته اشاره نمود [Moghadas Nejad, Hamedi, and Azarhoosh, 2012, MoghadasNejad et. al 2012].

این تحقیق سعی دارد، امکان استفاده از مواد پلیمری را در بهبود خواص عریان‌شدگی مخلوط‌های آسفالتی بررسی نماید. بدین منظور، ماده پلی پروپیلن که یکی از در دسترس‌ترین مواد پلیمری انتخاب شد. دلیل دیگر استفاده از این ماده این است که پلیمرها می‌توانند خصوصیات بازی داشته باشند و استفاده از این ماده احتمالاً می‌تواند خصوصیات اسیدی قیر را کاهش داده و چسبندگی بیشتری با سنگدانه‌های اسیدی که مستعد خرابی رطوبتی هستند، ایجاد نماید.

در این تحقیق از آزمایش لاتمن اصلاح شده طبق روش AASHTO T283 و انرژی آزاد سطحی برای بررسی خرابی

رطوبتی استفاده شده است. روش لاتمن اصلاح شده به صورت گسترده در تحلیل‌های خراب رطوبتی استفاده می‌شود، در حالی که روش انرژی آزاد سطحی اخیراً مورد توجه زیاد قرار گرفته است. به عنوان مثال چنگ، در قالب رساله دکتری در دانشگاه تکراس، مطالعه جامعی بر روی مفاهیم اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی و کاربرد آن در روسازی‌های آسفالتی انجام داد. او نشان داد که میزان کاهش انرژی سیستم در رخداد عریان‌شدگی در حضور آب با خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی ارتباط مستقیم دارد [Cheng, 2002]. در گزارشی، لیتون و همکاران به بررسی خرابی رطوبتی با استفاده از اندازه‌گیری‌های انرژی آزاد سطحی و آنالیز مکانیکی دینامیکی پرداختند [Lytton et al. 2005]. آنان یک روش توسعه‌یافته جدید برای آنالیز نتایج مکانیکی دینامیکی و محاسبه نرخ خرابی ارائه دادند. بی‌حسین و همکاران در پژوهشی انرژی چسبندگی بین سنگدانه و قیر و نیز کاهش در انرژی آزاد هنگامی که قیر از سطح سنگدانه در حضور آب عریان می‌شود، را با استفاده از مقادیر انرژی آزاد سطحی قیر و سنگدانه محاسبه کردند [Bhasin et al. 2006]. همچنین در پژوهشی دیگر، مسد و همکاران، در بررسی خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی، از درک مکانیزمی که چسبندگی بین قیر-سنگدانه، انرژی آزاد پیوستگی قیر یا ماستیک و گسیختگی مواد ویسکوالاستیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، استفاده کردند [Masad et al. 2006]. امروزه روش انرژی آزاد سطحی در تحقیقات مربوط به مواد آسفالتی به وفور مشاهده می‌شود [Kakar et.al, 2016, Hamedi, Nejad and Oveisi, 2016].

۲. مصالح و برنامه آزمایشگاهی

۱-۲ مصالح

۱-۱-۲ قیر

در این تحقیق قیر مصرفی از نوع قیر خالص با درجه نفوذ ۶۰/۷۰ می‌باشد که از پالایشگاه اصفهان تهیه شد. مشخصات قیر مصرفی در جدول ۱ ارائه شده است.

بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی

جدول ۱. مشخصات قیر پایه مورد استفاده در این پژوهش

ویژگی	چگالی در ۲۵° C	درجه نفوذ (dmm)	نقطه نرمی ° C	شکل پذیری (cm)	درجه اشتعال (° C)	افت وزنی (%)	درجه خلوص (%)
استاندارد	ASTM D70-76	ASTM D5-73	ASTM D36-76	ASTM D113-79	ASTM D92-78	ASTM D1754-78	ASTM D2042-76
مقدار مجاز	-	۶۰-۷۰	۴۹-۵۶	حداقل ۱۰۰	حداقل ۲۳۲	-	-
	۱/۰۲	۶۶	۵۱	۱۰۵	۲۶۲	۰/۷۵	۹۹/۵

۲-۱-۲ سنگدانه

است تا بتوان تاثیر نوع سنگدانه‌های با کانی‌های مختلف و با حساسیت‌های مختلف در برابر خرابی رطوبتی را مورد ارزیابی قرار داد. سنگ آهک یک مصالح آبریز است در حالی که سنگ گرانیت، یک مصالح آبدوست است.

در پژوهش حاضر از دانه بندی پیوسته ۴ (آستر و رویه) آیین نامه روسازی راه‌های ایران (نشریه ۲۳۴) استفاده شد. حدود این دانه‌بندی و دانه بندی مورد استفاده در این پژوهش در شکل ۱ نشان داده شده است.

۳-۱-۲ پلی پروپیلن

در این پژوهش اثر پلی پروپیلن (PP) با فرمول شیمیایی $[-CH_2-CH(CH_3)]_n$ بر روی مشخصات رطوبتی مخلوط آسفالتی بررسی شد. پلی پروپیلن از پلیمریزاسیون پروپیلن در شرایط دما و فشار نسبتاً ملایم و در حضور کاتالیست معروف زیگلر-ناتا انجام می‌شود. وجود این کاتالیست، پلیمری به صورت ایزوتاکتیک را تشکیل می‌دهد که قادر به متبلور شدن تا حدود ۹۰ درصد می‌باشد. این ماده در دو درصد وزنی ۲ و ۴ درصد وزن قیر مورد استفاده قرار گرفت.

دو نوع سنگدانه با خصوصیات متفاوت در برابر خرابی رطوبتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. سنگ آهک که به عنوان یک سنگدانه مقاوم در برابر خرابی رطوبتی شناخته می‌شود و گرانیت که به عنوان یک سنگدانه آبدوست و حساس در برابر خرابی رطوبتی شناخته می‌شود، انتخاب شدند. مصالح آهکی از معدن روستای خرم‌آباد واقع در بخش سلفچگان استان قم استحصال شد در حالیکه سنگ گرانیت از معدن روستای صفرآباد در مجاورت سایت فردو مورد استفاده قرار گرفت. کانی‌های تشکیل دهنده این سنگدانه‌ها در جدول ۲ آورده شده است. در این جدول، کانی‌های با درصد‌های بالا و کانی‌هایی که در تعیین آبدوستی و آبریزی سنگدانه‌ها مهم هستند، ارائه شده است. این جدول نشان می‌دهد که سنگ آهک عمدتاً از کانی Cao تشکیل شده است در حالی که سنگدانه‌های گرانیت عمدتاً از SiO_2 و Al_2O_3 تشکیل شده است. مشخصات فیزیکی سنگدانه‌های مورد استفاده در این پژوهش در جدول ۳ آورده شده است. این نتایج از واحدهای کنترل کیفیت معدن‌هایی که مصالح از آنها تهیه شده، گرفته شده است. دلیل اصلی استفاده از این نوع سنگدانه‌ها، درجه آبدوستی متفاوت آنها بوده

جدول ۲. مشخصات کانی‌های سنگدانه‌های مورد استفاده در این پژوهش

سنگدانه	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO
سنگ آهک	۴/۸	۰/۹	۰/۳	۱/۸	۶۲/۶
گرانیت	۵۴/۱	۱۳/۳	۲/۷	۰/۸	۴/۷

حبیب ... امیری، بابک گلچین

جدول ۳. مشخصات فیزیکی مصالح سنگی


حدود آیین‌نامه	گرانیت	سنگ آهک	استاندارد	آزمایش
				وزن ویژه (درشت‌دانه)
-----	۲/۶۱	۲/۵۹		حجمی
-----	۲/۶۳	۲/۶۰	ASTM C 127	موثر
-----	۲/۶۵	۲/۶۲		ظاهری
				وزن ویژه (ریزدانه)
-----	۲/۶۰	۲/۵۷		حجمی
-----	۲/۶۲	۲/۵۸	ASTM C 128	موثر
-----	۲/۶۵	۲/۶۱		ظاهری
-----	۲/۵۵	۲/۵۶	ASTM D854	وزن ویژه (فیلر)
حداکثر ۳۰	۱۹	۲۷	ASTM C 131	حداکثر سایش لس آنجلس
۲/۸	۱/۲	۰/۸	ASTM C127	حداکثر جذب آب
حداکثر ۱۵	۹	۳	ASTM D 4791	ذرات سوزنی و پولکی
براساس ترافیک	۹۱	۸۹	ASTM D 5821	درصد شکستگی
حداکثر ۸	۴	۲	ASTM C 88	دوام در برابر سولفات سدیم سدیم

پلیمر در همزن با سرعت چرخش ۸۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۶ دقیقه انجام شد. شکل ۲ تصویر پلی پروپیلن مورد استفاده را نشان می دهد.




شکل ۲. تصویر پلی پروپیلن مورد استفاده در این پژوهش.

برای اضافه کردن این ماده به قیر ابتدا قیر مورد نظر را تا دمای ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد گرم کرده تا ویسکوزیته آن کاهش یابد و قابلیت اختلاط با پلیمر در همزن فراهم شود. اختلاط قیر و



شکل ۱. دانه‌بندی مورد استفاده برای سنگدانه‌ها در این پژوهش

بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی



شکل ۳. برنامه آزمایشگاهی آزمایشهای انجام شده در این پژوهش

۲-۲ برنامه آزمایشگاهی

در تهیه نمونه‌ها، مراحل مختلف شامل اصلاح قیر، گرم کردن مصالح سنگی و قیر، مخلوط کردن و سپس متراکم کردن مخلوط‌ها صورت گرفت. شکل ۳ برنامه آزمایشگاهی مربوط به ساخت و آزمایش نمونه‌های آسفالتی را نشان می‌دهد. در ابتدا، درصد قیر بهینه مربوط به قیر پایه برای هریک از مصالح سنگی تعیین گردید، سپس نمونه‌های آزمایشگاهی با قیر پایه و اصلاح شده برای انجام تست‌های دیگر استفاده شد. دلیل استفاده از درصد قیر بهینه مربوط به قیر کنترل در تهیه نمونه‌های با قیر اصلاح شده این است که معمولاً درصد پلیمر تاثیر چندانی روی درصد قیر بهینه نمی‌گذارد [Moghadas Nejad, Hamedi and Azarhoosh, 2012, Moghadas Nejad et al. 2016]. از طرفی، تغییر در درصد قیر در نمونه‌های کنترل و اصلاح شده باعث می‌شود تا تحلیل نتایج با مشکل همراه باشد.


۲-۳ آزمایش‌ها

۲-۳-۱ آزمایش حساسیت در برابر خرابی رطوبتی براساس استاندارد AASHTO T283

آزمایش AASHTO T283 متداولترین آزمایشی است که برای بررسی مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی و نیز برای بررسی تاثیر مواد ضد عریان‌شدگی به کار رود. نمونه‌ها در شرایط خشک و مرطوب در درصد قیر بهینه تهیه می‌شوند. قبل از انجام آزمایش اصلی تعدادی آزمایش برای پیدا کردن تعداد ضربه‌های لازم برای تراکم نمونه‌های اصلی برای رسیدن به درصد حفرات هوای 7 ± 1 مورد نیاز است. درصد حفرات هوا مطابق با استاندارد AASHTO T269 مشخص می‌شود. هنگامی که تعداد ضربات مشخص شده و نمونه متراکم شدند، نمونه‌ها به دو گروه نمونه‌های خشک و نمونه‌های تحت شرایط مرطوب قرار گرفته تقسیم می‌شوند. سپس نمونه‌هایی که تعیین شده اند تا

مشترک وجود دارد که با حل همزمان این سه رابطه، این سه مجهول به دست می‌آیند. شکل ۴ عکس گرفته شده از قطره شکل گرفته مایع آزمایش بر روی سطح یک نمونه را نشان می‌دهد.

$$\Gamma_L(1 + \cos \theta) = 2 \left[\left(\sqrt{\Gamma_L^{hw} \Gamma_S^{hw}} \right) + \left(\sqrt{\Gamma_L^+ \Gamma_S^-} \right) + \left(\sqrt{\Gamma_L^- \Gamma_S^+} \right) \right] \quad (1)$$



$$\Gamma_L(1 + \cos \theta) = 2$$

شکل ۴. عکس گرفته شده از قطره شکل گرفته مایع آزمایش بر روی سطح نمونه

همانطور که قبلاً گفته شد، در این پژوهش دو نوع سنگدانه مورد استفاده قرار گرفت است. با توجه به اینکه معدن تامین سنگدانه‌های مورد استفاده با پژوهشی دیگر یکسان می‌باشد، برای تعیین اجزای انرژی آزاد سطحی سنگدانه‌های مورد استفاده در این پژوهش از نتایج آن تحقیق، استفاده شد [Hamedi, 2015]. قابل ذکر است که اجزای انرژی آزاد سطحی سنگدانه‌ها با استفاده از روش جذب همگانی انجام شده است.

۳. نتایج و بحث

۳-۱ نتایج آزمایش حساسیت رطوبتی

نتایج مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه‌ها در سیکل‌های مختلف یخ-ذوب در شکل‌های ۵ و ۶ آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، مقدار کشش غیرمستقیم نمونه‌های ساخته شده با افزایش تعداد سیکل‌های یخ-ذوب کاهش می‌یابد. کاهش در مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه‌ها با افزایش تعداد سیکل‌های یخ-ذوب را می‌توان به از دست دادن چسبندگی مخلوط یا

تحت شرایط مرطوب قرار گیرند، تحت شرایط خلا قرار داده می‌شوند تا به میزان درجه اشباع ۸۰-۵۵٪ برسند. نمونه‌های اشباع شده به مدت ۱۶ ساعت در فریزر با دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد و در ادامه به مدت ۲۴ ساعت در حمام آب با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شوند. بقیه نمونه‌ها در شرایط خشک نگهداری می‌شوند. در این پژوهش برای بررسی تاثیر دقیق‌تر ماده پلیمری در شرایط مرطوب نمونه‌ها با ۱، ۳ و ۵ سیکل یخ-ذوب انجام شدند. سپس نمونه تحت آزمایش کشش غیرمستقیم قرار می‌گیرند. نتایج آزمایش به صورت نسبت میانگین مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه‌های تحت شرایط مرطوب به میانگین مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه‌های خشک گزارش می‌شوند. نرخ بارگذاری در این آزمایش ۲ اینچ در دقیقه (در حدود ۵۰/۸ میلی‌متر بر دقیقه) است.

۲-۳-۲ اندازه‌گیری مولفه‌های انرژی آزاد سطحی قیر و


سنگ دانه‌ها

برای اندازه‌گیری اجزای انرژی آزاد سطحی قیر در این پژوهش از روش قطره چسبان استفاده شده است. ابتدا نمونه قیر ما بین منبع نور و دوربین قرار داده می‌شود. محفظه سیستم کنترل شرایط محیطی را بر اساس دمای مورد نظر تنظیم کرده تا به آن دما برسد. میکروسرنگ را با مایع آزمایش پر می‌کنند و نوک آن را ۵ میلی‌متر بالای سطح نمونه قرار می‌دهند. یک قطره از مایع آزمایش را رها کرده تا روی سطح قیر پخش شود. باید توجه شود که حجم مواد مایع آزمایش رها شده روی سطح قیر زیاد نباشد. پس از گذشت چند ثانیه قطره شکل ثابتی پیدا می‌کند. در این لحظه، با استفاده از دوربین یک عکس از قطره روی سطح گرفته می‌شود. برای هر مایع آزمایش حداقل سه نمونه باید آزمایش و سه زاویه ثبت شود که میانگین آنها به عنوان زاویه تماس مورد نظر ثبت می‌گردد. با انجام آزمایش ذکر شده برای هر نوع سنگدانه و یا قیر با سه نوع مایع آزمایش مختلف می‌توان سه رابطه مانند رابطه ۱ تشکیل داد که اندیس L نشان‌دهنده مولفه‌های انرژی آزاد سطحی مایع آزمایش است که معلوم هستند. زاویه تماس نیز از آزمایش قطره چسبان به دست می‌آید. سه مولفه انرژی آزاد سطحی قیر با اندیس S مجهول هستند که اگر سه بار با مایع آزمایش‌های مختلف این آزمایش تکرار شود، سه رابطه بدست می‌آید که در آنها سه مجهول


بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی

می‌شود که مخلوط پس از سیکل‌های یخ-ذوب مقاومت بالاتری در برابر رطوبت نسبت به نمونه‌های بدون مواد افزودنی پلی پروپیلن داشته باشد. این ویژگی برای هر دو سنگدانه آهک و گرانیت مشاهده شده است.

پیوستگی قیر ناشی از حضور بیشتر نمونه‌ها در معرض رطوبت نسبت داد. همچنین می‌توان از داده‌های این دو شکل نتیجه‌گیری کرد که اضافه کردن ماده پلی پروپیلن، چسبندگی و پیوستگی را در مخلوط آسفالتی افزایش داده و اجازه جا به جایی سریع قیر را از روی سطوح سنگدانه‌ها نمی‌دهد و سبب



شکل ۵. رابطه بین مقاومت کششی غیرمستقیم با درصد مواد افزودنی پلی پروپیلن در سیکل‌های مختلف یخ-ذوب در نمونه‌های ساخته شده با سنگ گرانیت




شکل ۶. رابطه بین مقاومت کششی غیرمستقیم با درصد مواد افزودنی پلی پروپیلن در سیکل‌های مختلف یخ-ذوب در نمونه‌های ساخته شده با سنگ آهک

حبیب ... امیری، بابک گلچین

مخلوط‌های مقاوم تری را در برابر رطوبت فراهم کرده است. به عنوان مثال، نمونه‌های ساخته شده با سنگ آهک و ۴ درصد پلی‌پروپیلن دارای بالاترین مقدار نسبت کشش غیرمستقیم (۹۲٪) در سیکل اول می‌باشند که این مقدار در پایان سیکل پنجم به ۸۴٪ می‌رسد. نتایج نمودارها نشان می‌دهد افزایش در تعداد سیکل‌های یخ-ذوب، نسبت کشش غیرمستقیم را کاهش می‌دهد. کاهش در مقادیر نسبت کشش غیرمستقیم در سیکل‌های بین ۱ تا ۳ کمتر از کاهش در مقادیر نسبت کشش غیرمستقیم در سیکل‌های ۳ تا ۵ بوده است. دلیل این امر این است که افزایش سیکل‌های یخ-ذوب، عریان‌شدگی قیر را از روی سطح سنگدانه‌ها افزایش می‌دهد و باعث می‌شود سنگدانه‌های عریان شده، دیگر در باربری شرکت نکنند. به طور کلی می‌توان گفت افزودن پلی‌پروپیلن، اثر ضد عریان‌شدگی در مخلوط‌های آسفالتی از خود نشان می‌دهد به طوری که سبب می‌شود نمونه‌ها پس از سیکل‌های مختلف یخ-ذوب مقاومت بالاتری در برابر رطوبت نسبت به نمونه‌های بدون مواد افزودنی داشته باشند.


شکل ۷ و ۸، نشان دهنده مقادیر نسبت کشش غیرمستقیم برای مخلوط‌های ساخته شده با پلی‌پروپیلن در چرخه‌های مختلف یخ و ذوب در مصالح سنگی گرانیت و آهک می‌باشد. همانطور که مشخص است، مقاومت کششی نمونه‌های مرطوب از نمونه‌های تحت شرایط خشک به میزان قابل توجهی کم می‌باشد. این رخداد، خرابی رطوبتی را در کلیه مخلوط‌های آسفالتی نشان می‌دهد. نتایج اضافه کردن پلی‌پروپیلن نشان می‌دهد که افزودن این ماده در همه درصدهای مورد استفاده در این پژوهش تاثیر مثبت در مقدار نسبت کشش غیرمستقیم دارد. اضافه کردن ۲ درصد از این ماده، باعث افزایش قابل توجه در مقدار نسبت کشش غیرمستقیم شده است. این در حالی است که اثر افزایشی ۴ درصد، در مقایسه با ۲ درصد افزودنی، بسیار زیاد نیست. این به این معنی است که افزایش بیش از ۲ درصد از این ماده شاید منطقی نباشد، زیرا هزینه‌های اجرایی را بالا خواهد برد. همچنین از آنجا که، سنگ آهک، آبریز و سنگ گرانیت، آبدوست است. با استفاده از روند اشکال ۷ و ۸، می‌توان تشخیص داد که سنگ آهک در مقایسه با سنگ گرانیت



شکل ۷. رابطه بین نسبت کششی غیرمستقیم با درصد مواد افزودنی پلی‌پروپیلن در سیکل‌های مختلف یخ-ذوب در نمونه‌های

ساخته شده با سنگدانه گرانیت

بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی



شکل ۸. رابطه بین نسبت کششی غیرمستقیم با درصد مواد افزودنی پلی پروپیلن در سیکل‌های مختلف یخ-ذوب در نمونه‌های ساخته شده با سنگدانه سنگ آهک

اسیدی دارد، خاصیت شیمیایی این سطوح اجازه چسبندگی مناسب بین این دو ماده اسیدی را نمی‌دهد.

پوشش‌دهی یکی از توانایی‌های مایعات در تماس با سطح جامد می‌باشد که در نتیجه تماس دو ماده که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، بروز می‌کند. اگرچه این مفهوم از چسبندگی معنای متفاوتی دارد اما براساس نظر بعضی پژوهشگران می‌تواند شرایط لازم برای چسبندگی مناسب را فراهم کند. هر چه زاویه تماس کمتر باشد نشان دهنده این است که قابلیت پوشش دهی آن ماده بهتر است. از داده‌های جدول می‌توان دریافت که استفاده از پلی پروپیلن باعث کاهش در زاویه تماس قیر شده است که می‌تواند منجر به بهبود پوشش دهی سنگدانه‌ها توسط قیر شود.

الف: نتایج اصلاح با پلی پروپیلن بر روی جز غیرقطبی انرژی آزاد سطحی قیر

بیشتر سنگدانه‌ها دارای سطوح با بار الکتریکی می‌باشند که باعث ایجاد قطبیت بر روی سطوحشان می‌شود. قیر که به طور عمده از مولکول‌های سنگین وزن هیدروکربن تشکیل شده است، فعالیت قطبی کمی از خود نشان می‌دهد. بنابراین نیروی چسبندگی بین قیر و سنگدانه در این حالت از نیروهای پراکنده

۲-۳ نتایج آزمایش‌های انرژی آزاد سطحی

۱-۲-۳ نتایج آزمایش‌های انرژی آزاد سطحی قیر

نتایج انرژی آزاد کل قیر و اجزای آن با و بدون استفاده از ماده پلی پروپیلن در جدول ۴ آورده شده است. قیر مخلوطی تک فاز و همگن از مولکول‌های مختلفی است که این مولکول‌ها به دو دسته کلی قطبی و غیر قطبی تقسیم بندی می‌شوند. مولکول‌های غیرقطبی به عنوان یک شبکه یا حلال برای قرارگیری مولکول‌های قطبی عمل می‌کنند که این موضوع سبب شکل گیری شبکه ای ضعیف از ترکیبات قطبی-قطبی می‌شود. مولکول‌های قطبی به صورت یکنواخت در سراسر فضای قیر پخش شده اند که براساس گرما این پیوندهای ضعیف شکسته می‌شود و قیر به سمت تبدیل شدن به یک سیال نیوتونی حرکت می‌کند. بیشتر مولکول‌ها و گروه‌های مولکولی تشکیل دهنده قیر خاصیت اسیدی دارند و بر این اساس قیر به عنوان یک ماده اسیدی شناخته می‌شود. همانطور که در جدول ۴ نشان داده شده است، جز اسیدی و بازی قیر خالص ۶۰-۷۰ مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب ۲/۷۱ و ۰/۴۱ $(\text{ergs}/\text{cm}^2)$ است. در مورد مخلوط‌های آسفالتی ساخته شده از سنگدانه‌های اسیدی و قیر، با فرض اینکه قیر خاصیت

حبیب ... امیری، بابک گلچین

پ: نتایج اصلاح با پلی پروپیلن بر روی انرژی آزاد سطحی کل قیر

مقایسه بین نتایج نشان می‌دهد که افزودن مواد ضد عریان‌شدگی پلی پروپیلن باعث افزایش انرژی آزاد سطحی کل در قیر مورد استفاده در این پژوهش شده است. در این پژوهش مشاهده شد که افزودن پلی پروپیلن نه تنها باعث کاهش در انرژی آزاد سطحی قیر نمی‌شوند بلکه آن را افزایش می‌دهند که این افزایش باعث افزایش در انرژی آزاد پیوستگی قیر می‌شود. انرژی آزاد پیوستگی قیر مقدار انرژی لازم برای گسیختگی با سطح واحد در غشای قیری است. مطابق با نتایج به دست آمده، استفاده از پلی پروپیلن باعث شده است تا احتمال رخداد ترک خوردگی در ماستیک آسفالت کاهش یابد. مشابه این نتایج در سایر پژوهش‌ها نیز به دست آمده است [Wasiuddin, 2007].

۲-۲-۳ اجزای انرژی آزاد سطحی سنگدانه

انرژی آزاد سطحی سنگدانه‌ها در جدول ۵ نشان داده شده است. همانطور که انتظار می‌رفت، سنگ آهک که سنگدانه بازی به شمار آید، دارای جز بازی بزرگتری در مقایسه با گرانیات است، برعکس گرانیات دارای جز اسیدی بزرگتری در مقایسه با سنگ آهک است.

ضعیف تشکیل شده است. همانطور که از داده‌های جدول ۴ مشخص است پلی پروپیلن باعث افزایش در میزان جز غیرقطبی انرژی آزاد سطحی کل قیر شده است. افزایش در میزان مولفه غیرقطبی انرژی آزاد سطحی باعث تشکیل پیوندهایی می‌شود که به صورت کوالانسی و غیرقطبی هستند و در حضور آب به راحتی شکسته نمی‌شوند.

ب: نتایج اصلاح با پلی پروپیلن بر روی اجزای اسیدی و بازی انرژی آزاد سطحی قیر

نتایج ارائه شده در مورد اندازه‌گیری اجزای انرژی آزاد سطحی قیر نشان می‌دهد که استفاده از پلی پروپیلن باعث شده است تا مولفه‌های اسیدی و بازی انرژی آزاد سطحی قیر به ترتیب کاهش و افزایش یابند. قیر در حالت پایه خصوصیات اسیدی دارد که چسبندگی آن با مواد اسیدی مانند سنگدانه‌های گرانیات را مشکل می‌سازد. تغییرات ذکر شده در مولفه‌های انرژی آزاد سطحی قیر باعث کاهش در خصوصیات اسیدی و افزایش در خصوصیات بازی آن می‌شود که چسبندگی آن با سنگدانه‌های اسیدی را افزایش می‌دهد و مقاومت آن در حضور آب را بهبود می‌بخشد.

جدول ۴. اجزای انرژی آزاد سطحی قیر پایه و اصلاح شده به همراه زوایای تماس آنها با مایعات آزمایش

نوع قیر	قیر خالص	قیر خالص اصلاح شده با ۲ درصد پلی پروپیلن	قیر خالص اصلاح شده با ۴ درصد پلی پروپیلن
زاویه تماس با آب (درجه)	۱۰۳/۳۰	۹۵/۰۱	۹۲/۷۲
زاویه تماس با گلیسرول (درجه)	۸۵/۸۴	۷۵/۵۴	۷۳/۳۸
زاویه تماس با فراماید (درجه)	۸۱/۳۴	۶۸/۵۹	۶۵/۴۸
انرژی آزاد کل (ergs/cm ²)	۱۴/۵۷	۲۳/۷۷	۲۷/۲۲
انرژی آزاد غیرقطبی (ergs/cm ²)	۱۲/۴۶	۲۱/۳۷	۲۴/۷۶
انرژی آزاد قطبی (ergs/cm ²)	۲/۱۱	۲/۴۰	۲/۴۶
جز اسیدی انرژی آزاد سطحی (ergs/cm ²)	۲/۷۱	۲/۲۹	۱/۸۷
جز بازی انرژی آزاد سطحی (ergs/cm ²)	۰/۴۱	۰/۶۳	۰/۸۱

بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی

جدول ۵. اجزای انرژی آزاد برای دو نوع سنگدانه مورد استفاده در این پژوهش

نوع سنگدانه	انرژی آزاد سطحی کل	جز غیر قطبی	جز قطبی	جز بازی	جز اسیدی
گرانیت	۲۸۶/۹۹	۵۷/۴۰	۲۲۹/۵۹	۵۶۸/۲۴	۲۳/۱۹
سنگ آهک	۲۸۶/۵۲	۹۸/۹۰	۱۸۷/۶۲	۵۷۰/۳۲	۱۵/۴۳

۳-۲-۳ اجزای انرژی آزاد چسبندگی

بر طبق تحقیقات انجام شده، انرژی آزاد چسبندگی مثبت است و مقادیر مثبت بزرگتر نشان‌دهنده اینست که چسبندگی بهتری فراهم شده است [Good and Van Oss, 1992]. نتایج انرژی آزاد سطحی چسبندگی بین قیر و سنگدانه‌های مورد استفاده در این پژوهش قبل و بعد از اصلاح با استفاده از پلی پروپیلن در جدول ۶ آورده شده است. این نتایج بر اساس اندازه‌گیری‌های ارائه شده در جدول ۴ و جدول ۵ با استفاده از روابط ترمودینامیک محاسبه شده‌اند. در همه نمونه‌ها انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه از مقداری مثبت به مقداری منفی در حضور آب تغییر می‌کند. این روند از قبل نیز مورد انتظار بود زیرا آب دارای اجزای انرژی آزاد سطحی بزرگتری نسبت به قیر می‌باشد. بنابراین، هنگامی که سه ماده قیر، آب و سنگدانه در تماس با هم قرار گیرند، آب انرژی آزاد سیستم را برای رسیدن به حالت با کمترین سطح انرژی تغییر می‌دهد که در واقع عریان‌شدگی رخ می‌دهد. هر چقدر مقدار انرژی آزاد

چسبندگی در حضور آب کمتر باشد رسیدن به حالت با کمترین انرژی با سرعت بیشتری رخ می‌دهد. همانطور که از داده‌های جدول مشاهده می‌شود استفاده از پلی پروپیلن سبب شده است تا انرژی آزاد چسبندگی قیر و سنگدانه مقداری افزایش یابد که این موضوع به این معناست که میل سیستم برای عریان‌شدگی و رسیدن به حالت پایدار با کمترین انرژی کاهش می‌یابد. افزایش در درصد پلی پروپیلن این میل را کمتر می‌کند. قدر مطلق مقادیر انرژی آزاد چسبندگی در شکل زیر نشان داده شده است. علاوه بر انرژی آزاد چسبندگی مقدار انرژی اولیه برای رخداد عریان‌شدگی هم اهمیت دارد. در واقع در مقدار انرژی اولیه برای عریان‌شدگی برابر با انرژی است که باید برای از بین بردن انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه صرف شود. همانطور که مشاهده می‌شود استفاده از افزودنی‌های پلی پروپیلن باعث شده است تا مقدار انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه به مقدار قابل توجهی افزایش یابد. افزایش در مقدار پلی پروپیلن باعث شده است که این مقدار بیشتر هم شود و پتانسیل عریان‌شدگی کاهش یابد.

جدول ۶. انرژی آزاد چسبندگی (ergs/cm^2)

نوع سنگدانه	نوع قیر	قیر-سنگدانه	قیر-سنگدانه در حضور آب	آب-سنگدانه	قیر-آب
گرانیت	قیر پایه	۱۳۸,۱۴	-۱۳۲/۳۷		۵۵/۹۰
	قیر اصلاح شده با ۲ درصد پلی پروپیلن	۱۴۹/۸۴	-۱۳۱/۰۴	۳۵۹/۸۱	۶۶/۲۷
سنگ آهک	قیر اصلاح شده با ۴ درصد پلی پروپیلن	۱۴۹/۲۶	-۱۳۴/۵۰		۶۹/۱۵
	قیر پایه	۱۵۳/۸۷	-۱۳۰/۱۴		۵۵/۹۰
	قیر اصلاح شده با ۲ درصد پلی پروپیلن	۱۷۰/۴۶	-۱۲۳/۹۱	۳۴۳/۳۰	۶۶/۲۷
	قیر اصلاح شده با ۴ درصد پلی پروپیلن	۱۷۱/۳۶	-۱۲۵/۹۰		۶۹/۱۵

حیبب ... امیری، بابک گلچین

جدول ۷. انرژی مورد نیاز برای رخدادهای عریان‌شدگی (erg/gr)

نوع سنگدانه	نوع قیر	مساحت سطح ویژه سنگدانه (cm ² /gr)	انرژی آزاد قیر- سنگدانه (ergs/cm ²)	انرژی مورد نیاز برای عریان‌شدگی یک گرم از سنگدانه (erg/gr)
	قیر پایه		۱۳۸/۱۴	۳۸۹۵۴۷۶/۵۷۶
گرانیت	قیر اصلاح شده با ۲ درصد پلی‌پروپیلن	۲۸۲۰۰	۱۴۹/۸۴	۴۲۲۵۴۱۸/۶۵۹
	قیر اصلاح شده با ۴ درصد پلی‌پروپیلن		۱۴۹/۲۶	۴۲۰۹۱۷۹/۶۷۲
سنگ آهک	قیر پایه		۱۵۳/۸۷	۴۹۳۹۰۹۶/۱۲۹
	قیر اصلاح شده با ۲ درصد پلی‌پروپیلن	۳۲۱۰۰	۱۷۰/۴۶	۵۴۷۱۷۴۳/۷۵۶
	قیر اصلاح شده با ۴ درصد پلی‌پروپیلن		۱۷۱/۳۶	۵۵۰۰۴۹۹/۸۷۸

بر اساس داده‌های جدول ۷، مشاهده می‌شود افزودن پلی‌پروپیلن به قیر، مقدار انرژی مورد نیاز برای عریان‌شدگی را افزایش می‌دهد. ضمناً با افزایش مقدار افزودنی از ۲ به ۴ درصد، مقدار انرژی مورد نیاز برای عریان‌شدگی در مصالح آهکی افزایش می‌یابد، در حالی که افزایش مقدار افزودنی از ۲ به ۴ درصد، مقدار انرژی مورد نیاز برای عریان‌شدگی در مصالح گرانیتی را افزایش نمی‌دهد. این نشان می‌دهد افزایش بیشتر مقدار افزودنی لزوماً شرایط بهتری را از لحاظ عریان‌شدگی به وجود نمی‌آورد، بلکه اندرکنش بین نوع سنگدانه و درصد افزودنی بر روی انرژی مورد نیاز در عریان‌شدگی تأثیر دارد.

۴. جمع‌بندی

مهم‌ترین نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارتند از:

- ۱- اضافه کردن ماده پلی‌پروپیلن چسبندگی و پیوستگی را در مخلوط آسفالتی افزایش داده و اجازه جا به جایی سریع قیر را از روی سطوح سنگدانه‌ها نمی‌دهد و سبب می‌شود که مخلوط پس از سیکل‌های یخ-ذوب مقاومت بالاتری در برابر رطوبت نسبت به نمونه‌های بدون مواد افزودنی داشته باشد.
- ۲- مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه‌های اصلاح شده با پلی‌پروپیلن چه در شرایط مرطوب و چه در شرایط خشک،

فاکتور تعیین کننده در عریان‌شدگی میزان انرژی مورد نیاز برای گسیختگی قیر از روی سطح سنگدانه‌ها می‌باشد. برای تعیین این انرژی باید انرژی آزاد چسبندگی-قیر سنگدانه که واحد آن انرژی در واحد سطح (ergs/cm²) است در سطح تماس قیر-سنگدانه ضرب شود. سطح تماس قیر-سنگدانه در واقع همان مساحت سطح ویژه سنگدانه‌ها می‌باشد که سطح تماس قیر-سنگدانه است.

بر اساس داده‌های ارائه شده در جدول ۶ و با استفاده از سطح ویژه سنگدانه‌های گرانیتی و سنگ آهک مورد استفاده در این پژوهش، مقدار انرژی مورد نیاز برای عریان‌شدگی در جدول ۷ ارائه شده است. همانطور که از داده‌های این جدول مشخص است مقدار انرژی بزرگتری برای عریان‌شدگی سنگدانه‌ها از قیر در نمونه‌های ساخته شده با سنگدانه آهکی مورد نیاز است. این روند نشان‌دهنده این است که احتمال رخداد عریان‌شدگی در

نمونه‌های ساخته شده با سنگدانه سنگ آهک کمتر است. همچنین، استفاده از پلی‌پروپیلن باعث شده است تا میزان انرژی مورد نیاز برای عریان‌شدگی نسبت به نمونه‌های ساخته شده با قیر پایه افزایش یابد. این مسئله باعث می‌شود تا این انتظار وجود داشته باشد که استفاده از پلی‌پروپیلن باعث مقاومت بیشتر قیر در برابر جدا شدن از روی سطح سنگدانه شود.

Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1970, No. 1, pp. 3-13.

- Cheng, D. (2002) "Surface free energy of asphalt-aggregate system and performance analysis of asphalt concrete", Texas A&M University. USA.

- Good, R. J. and Van Oss, C. J. (1992) "The modern theory of contact angles and the hydrogen bond components of surface energies", in the book: Modern Approaches to Wettability", Springer.

- Hamedi, G. H. (2015) "Moisture damage modeling based on surface free energy theory", Department of Civil and Environmental Engineering, Amir kabir University of Technology, Iran.

- Hamedi, G. H., Nejad, F. M. and Oveisi, K. (2016) "Estimating the moisture damage of asphalt mixture modified with nano zinc oxide", Materials and Structures, Vol. 49, pp. 1165-1174.

- Kakar, M. R., Hamzah, M. O., Akhtar, M. N. and Woodward, D. (2016) "Surface free energy and moisture susceptibility evaluation of asphalt binders modified with surfactant-based chemical additive", Journal of Cleaner Production, Vol. 112, pp. 2342-2353

- Lytton, R. L., Masad, E. A., Zollinger, C., Bulut, R. and Little, D. N. (2005) "Measurements of surface energy and its relationship to moisture damage" Texas Transportation Institute, Texas, USA.

- Masad, E. A., Zollinger, C., Bulut, R., Little, D. N. and Lytton, R. L. (2006) "Characterization of HMA moisture damage using surface energy and fracture properties (With Discussion)", Journal of the Association Of Asphalt Paving Technologists, Vol. 75, pp. 713-754.

- MoghadasNejad, F., Azarhoosh, A. R., Hamedi, G. H. and Azarhoosh, M. J. (2012) "Influence of using nonmaterial to reduce the moisture susceptibility of hot mix asphalt", Construction and Building Materials", Vol. 31, pp. 384-388.

افزایش یافته است. دلیل عمده این موضوع را می‌توان بهبود در انرژی آزاد پیوستگی قیر و نیز انرژی آزاد چسبندگی قیر- سنگدانه دانست.

۳- افزودن پلی پروپیلن به مقدار قابل توجهی سبب افزایش مقاومت در برابر خرابی رطوبتی و افزایش مقدار نسبت کشش غیرمستقیم در نمونه‌های اصلاح شده با این ماده نسبت به نمونه‌های با قیر کنترل شده است.

۵- استفاده از ماده پلی پروپیلن باعث افزایش در میزان جز غیرقطبی انرژی آزاد سطحی کل قیر شده است. این افزایش باعث می‌شود که پیوندهای غیرقطبی که در حضور آب به راحتی گسیخته نمی‌شوند بهبود یابد و مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر رطوبت بهبود یابد.

۶- استفاده از پلی پروپیلن باعث افزایش در مولفه بازی انرژی آزاد سطحی و کاهش در مولفه اسیدی انرژی آزاد سطحی قیر شده است. این موضوع باعث افزایش خصوصیات بازی قیر می‌شود که این عوامل باعث چسبندگی بیشتر بین قیر و سنگدانه‌های اسیدی که مستعد خرابی رطوبتی هستند، می‌شود.

۷- پلی پروپیلن باعث افزایش انرژی آزاد سطحی کل در قیر مورد استفاده در این پژوهش شده است که این مسئله نشان‌دهنده کاهش پتانسیل گسیختگی در غشای قیری و ماستیک می‌شود.

۸- اصلاح با پلی پروپیلن باعث افزایش در انرژی آزاد چسبندگی می‌شود که چسبندگی بین قیر و سنگدانه‌های مورد آزمایش را افزایش می‌دهد و جداسازی قیر از واحد سطح سنگدانه را سخت‌تر می‌کند.

۵. مراجع

- Arabani, M. and Hamedi, G. H. (2014) "Using the surface free energy method to evaluate the effects of liquid antistripping additives on moisture sensitivity in hot mix asphalt", International Journal of Pavement Engineering, Vol. 15, No. 1, pp. 66-78.

- Bhasin, A., Masad, E., Little, D. and Lytton, R. (2006) "Limits on adhesive bond energy for improved resistance of hot-mix asphalt to moisture damage", Transportation Research

- Wasiuddin, N. M. (2007) "Effect of additives on surface free energy characteristics of aggregates and binders in hot mix asphalt", ProQuest.
- MoghadasNejad, F., Hamedi, G. H. and Azarhoosh, A. (2012) "Use of surface free energy method to evaluate the mechanism of the effect of hydrate lime on moisture damage of hot mix asphalt", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 25, No. 8, pp.1119-1126.

بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی

حبیب ... امیری، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران - عمران را در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران - راه و ترابری را در سال ۱۳۹۵ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اخذ نمود. زمینه های پژوهشی مورد علاقه وی تکنولوژی آسفالت است.



بابک گلچین، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران - عمران را در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه ارومیه و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران - راه و ترابری را در سال ۱۳۸۱ از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود. وی در سال ۱۳۹۳ موفق به کسب درجه دکتری در رشته عمران - راه و ترابری از دانشگاه یو اس ام مالزی گردید. زمینه پژوهشی مورد علاقه ایشان تکنولوژی آسفالت بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است.

